

CREATE YOUR COLOR KIT

LAG DIN EGEN FARGE

BESKRIVELSE:

Create Your Color Kit (CYC) består av en boks (651 ml) transperent PLASTI DIP® (syntetisk gummimaling) samt fem flasker spesialkomponerte fargetilsetninger (rød, gul, svart, blå, hvit). CYC er elastisk, vanntett, lufttett, elektrisk isolerende, rustbeskyttende, skaller ikke av, tåler sjøvann, svake syrer, temperaturer fra -30°C til +95°C og er UV-bestendig. CYC hefter på alle underlag som metall, tre, betong, tekstil, glassfiber, glass, pvc, gummi, vinyler etc. Den kan påføres med pensel eller dyppes i. CYC benyttes likt som PLASTI DIP®; innen industri, håndverk elektronikk, hus, hage, bil, båt, sport og hobby. I tillegg tilbyr CYC et bredt fargespekter hvor det kun er kreativiteten som setter grenser.

SPECIFICATIONS:

Solids: (wt) 24%

Tensile: (ASTM D -638) 3,740psi

Elongation: (ASTM D -1044) very good

Cut resistance: (ASTM D -1044) very good

Stone abrasion: (ASTM D -3170) excellent

Shelf life: 1+ years at 25°C unopened container

Chemical resistance:

AcidS, alkalines, pollutants: excellent

Petroleums: limited

Durometer: shore A (ASTM D - 2240) 70

Salt spray: (ASTM B -117) passed 1,000 hours

Weatherability: (ASTM G -53) 3-5 years PLASTI DIP

7 -10 years: PLASTI DIP U.V.Stable

Temperature use range: -34°C to 93°C

Viscosity range: 80 - 100 K.U. @ 25°C (+/-2°C)

Permeability: (ASTM E -96) .03 grains/sq.ft./hr.

Coverage: 30 sq.ft. per gallon at 15 mils*

Dielectric: (ASTM D -149) 1,400 v/mil

* Dekkevne: 1 gallon (3,78 l spann) dekker 2,78m² med 0,381mm filmtykkelse

ALTERNATIVE PRODUKTER:

Se PLASTI DIP® tekniske datablad.

BRUKSANVISNING:

Røres godt om før bruk. Flatene må være rene, støv- og fettfrie. Vedheften blir bedre dersom flatene sandblåses eller ripes opp.

Anvend PLASTI DIP® Primer for best resultat på alle metaller. Sørg for god ventilering.

Velg ønsket fargetilsetning som tilsettes litt om gangen mens en rører godt om til blandingen har en jevn farge. Miksing av 2 eller flere fargekomponenter gir best resultat ved å blande litt om gangen til en har oppnådd en farge. Deretter tilsettes blandingen til den klare Plasti Dip'en (651 ml) også dette tilsettes litt om gangen under grundig omrøring. Påfør gjenstanden helst 2 strøk CYC med ca. 20 minutters mellomrom.



SPRAYING:

Tynn ut opp til 1:1. - opp til 25 % med anbefalt tynner etter behov. Bland forsiktig før hver påføring. Påfør våte overlappinger med så mange strøk som ønsket. Sprayavstand ca. 20-25cm.

DYPPING:

Bland forsiktig før hver påføring. Dypp langsomt, ca. 2,5cm/5 sekund og hev like langsomt slik at overskytende coating renner/siger av. Dette for å unngå en dråpeansamling. Heng gjenstanden til herding i en snor. Herdetid : 4-8 timer eller helst over natten før bruk. CYC kan tynnes med Plasti Dip Tynner eller cellulose-tynner. . Bland opp til 25% med anbefalt tynner etter behov.

PENSLING:

Bland opp til 25% med anbefalt tynner etter behov. Bland forsiktig før hver påføring. Påfør våte overlappinger med myk pensel. CYC påføres i fyldige strøk med myk pensel. Stryk helst kun en vei. Sørg for meget god ventilasjon under påføring/herding. Støvtørr etter 10-20 minutter før neste strøk for å oppnå ønsket filmtykkelse.

PRODUKTSAMMENSETTING:

CYC inneholder Nafta, lett alifatisk: 36-38%.
Toluen: 14-16%

Heptan: 18-20% Carbon black <1%
Butanon: 3-5%.

SIKKERHETSREGLER:

Meget brannfarlig.

Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging. Irriterer huden. Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet.

Farlig: Alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning ved innånding. Mulig fare for fosterskade.

Giftig for vannlevende organismer: kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

Holdes vekk fra antennelseskilder. Røyking forbudt. Må bare anvendes på godt ventilerte steder.

Unngå kontakt med huden /øyene. Bruk egnede vernebriller/klær/ansiktsskjerm. Ved svelging må ikke brekning fremkalles: Kontakt lege omgående og vis denne etikett eller emballasje.

Dette kjemikaliets og emballasjes skal behandles som farlig avfall. Unngå utslipp til miljøet.

Se Sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon.

FLERE BRUKSOMRÅDER

- Isolering av alle typer gjenstander mot fuktighet i og under vann
- Verktøy (fargekoding),
- Erstatte krympestrømper
- Spoiler, grill, hjul på bil
- Tau- og wire-ender,
- Elektriske kabler,
- Koblingsbokser
- Ankere
- Dykkerlodd
- Beskyttelse av skarpe kanter og spisse gjenstander
- Gir et sikkert grep på rackets, verktøy
- Radiostyrt utstyr som fly, båt og tog
- Antennegjennomføringer
- Frekvensomformere
- Kretskort, datakort
- Kjettinger
- Fiskeutstyr
- Brytere
- Håndtak

Importør for Skandinavia:

Oscar A. Gausel AS

Postboks 663

N - 4003 STAVANGER

NORWAY

Tlf: +47 51882828

oag@oag.no

www.plastidip.no

