



HEMPEL'S SEATECH®ANTIFOULING 7820D

Beskrivelse:

HEMPEL'S SEATECH ANTIFOULING 7820D er et vannbasert, selvpolerende bunnstoff basert på kobberoksid. Bunnstoffet oppnår sin endelige farge etter ca. 1 ukes eksponering i vann. Grunnet sin selvpolerende effekt, vil bunnstoffet opprettholde en effektiv bioaktiv overflate i hele sin driftstid i sjøen.

Bruksområde:

Som bunnstoff på båter av glassfiber, kryssfinér, stål og ferrosement. Må ikke brukes på aluminium eller andre lettmetaller p.g.a. fare for korrosjon ved direkte kontakt. Til bruk i kalde og tempererte farvann.

Levering:

Produktet inngår i standardsortimentet. Levering i h.h.t. avtale.

PRODUKTDATA:

Farger/farge nummer:	Svart / 19990	Blå / 37110
Glans:	Matt	Matt
Volum tørrstoff %:	50±1	50±1
Teoretisk spreddeevne:	12.5 m ² / liter - 40 micron	12.5 m ² / liter - 40 micron
Flammepunkt:	> 66 °C	> 66 °C
Spesifikk vekt:	1.9 kg/ liter	1.9 kg/ liter
Berøringstørr:	4 (ca.) timer v/ 20°C	4 (ca.) timer v/ 20°C
	8 (ca.) timer v/ 10°C	8 (ca.) timer v/ 10°C
V.O.C.:	65 g/ liter (ASTM D 3960)	65 g/ liter (ASTM D 3960)

Lagringstid:

1 år fra produksjonsdato ved 25°C
Må ikke lagres ved temperaturer over +30°C eller under +5°C

Produktdata er nominelle data i h.h.t. HEMPEL gruppens godkjente resepter. De omfattes av normale fabrikkasjonstoleranser og hvor angitt, er dette standardavvik i h.h.t. ISO 3534-1.

PÅFØRINGSDATA:

Påføringsmetode:	Konvensjonell sprøyte Pensel/Rulle/Planstryker (Se ANMERKNINGER neste side)
Tynner (maks.vol%):	Ferskvann (15%)
Rengjøringsmiddel:	Ferskvann etterfulgt av HEMPEL'S THINNER 08080
Indikert filmtykkelse, tørr:	40 micron (Se ANMERKNINGER neste side)
Indikert filmtykkelse, våt:	100 micron
Overmalingsintervall, min.:	5 timer (20°C)
	9 timer (10°C)
Overmalingsintervall, maks.:	Ingen (Se ANMERKNINGER neste side)

Sikkerhet:

Håndteres med forsiktighet. Før og under bruk; les merkeetiketten på emballasjen samt produktets HMS-datablad før bruk, samt følg opp nasjonalt regelverk. Unngå innånding, kontakt med huden og øynene, samt svelging. Ta forholdsregler mot eventuelle farer for brann eller eksplosjon samt forurensning av miljøet. Må kun påføres under god ventilasjon.



HEMPEL'S ALUSAFE 7120D

FORBEHANDLING:	Eksisterende bunnstoff: Fjern mulig olje, fett o.l. med HEMPEL'S YACHT CLEANER 67601 etterfulgt av (høytrykks) spyling med ferskvann, også for å fjerne mulig svak struktur av utvasket bunnstoff. La overflaten tørke før overmaling. Bruk av sealer avhenger av type og tilstand på eksisterende bunnstoff.
PÅFØRINGSBETINGELSER:	Overflaten må være helt ren og tørr. Påføring bør kun skje i tørt vær og overflate-temperaturen bør være over duggpunktet for å unngå kondens. Temperaturen på malingen bør være over 15°C. Unngå påføring i direkte sollys. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon under påføring og tørking.
FOREGÅENDE STRØK:	HEMPEL'S YACHT PRIMER 26030, HEMPEL'S LIGHT PRIMER 45551 eller i h.h.t. spesifikasjon.
ETTERFØLGENDE STRØK:	Ingen.
ANMERKNINGER:	Bunnstoffet inneholder tunge pigmenter og må derfor røres opp grundig før og under bruk. Hold tynningen til et minimum for å sikre at korrekt filmtykkelse oppnås. Anbefalt antall strøk: Høytrykksprøyte: 2-3 strøk, minimum 120 micron total tørr-film-tykkelse. Konvensjonell sprøyte, pensel, rulle eller planstryker: 3-5 strøk. Ved bruk på båter som gjør mer enn 15 knop, må det påføres et ekstra strøk. Sjøsetting må ikke skje før minimum 24 timer etter påføring av siste strøk. HEMPEL'S ALUSAFE 7120D kan forbli på land opp til 3 måneder etter at bunnstoffet er påført. Dersom et nytt strøk HEMPEL'S ALUSAFE 7120D skal påføres etter langvarig eksponering i forurenset atmosfære, må oppsamlet forurensning fjernes ved spyling med ferskvann og tørking før påføring.
Lagringstid:	Lagres ved temperaturer mellom 5°C OG 40°C. Må ikke utsettes for frost under transport, lagring eller før malingen er tørr.
NB:	Opplysningene i databladet er beregnet for kommersielt bruk.
UTGITT:	Hempel (Norway) AS - 7120D19990CR001

Dette produktdatabladet erstatter alle tidligere utgaver. For definisjoner, forklaringer og utfyllende informasjon henvises til "Forklaringer til produktdatabladene" i produktdataboken, "Hempel book".
Data, spesifikasjoner og anbefalinger gitt i dette databladet er basert på laboratorieforsøk eller praktiske erfaringer under kontrollerte forhold. Opplysningene er gitt etter beste overbevisning, men uten å være bindende. Levering av produkter og teknisk service skjer i henhold til HEMPEL'S GENERELLE VILKÅR FOR SALG, LEVERING OG SERVICE, og med mindre annen skriftlig avtale foreligger, påtar selger seg ikke andre forpliktelser eller ansvar, enn hva som er angitt her, både med hensyn til de oppnådde resultater som eventuelle skader og/eller direkte og indirekte tap som følger av bruk av våre produkter som anvist eller på annen måte.
Dette produktdatabladet kan endres uten varsel og blir ugyldig 5 år etter utgivelsesdato.