



HEMPEL'S DURA-GLOSS VARNISH 202

02020

- Beskrivelse:** HEMPEL'S DURA-GLOSS VARNISH 202 er en hurtig-tørkende, klar uretan-alkyd-lakk. Den har god motstandsdyktighet mot sjøvann, sollys og ugunstige værforhold.
- Bruksområde:** På nytt tre og tidligere lakkerte overflater, både innvendig og utvendig over vannlinjen.
- Levering:** Produktet inngår i standardsortimentet. Levering i h.h.t. avtale.

PRODUKTDATA:

Farger/farge nummer:	Transparent / 00000
Glans:	Blank
Volum tørrstoff %:	43±1
Teoretisk strekkevne:	18,4 m ² /liter - 25 micron
Flammepunkt:	38 °C
Spesifikk vekt:	0,9 kg/ liter
Berøringstør:	2-3 timer v/ 20°C 4-6timer v/ 10°C
V.O.C.:	455 g/ liter

Produktdata er nominelle data i h.h.t. HEMPEL gruppens godkjente resepter. De omfattes av normale fabrikkasjontoleranser og hvor angitt, er dette standardavvik i h.h.t. ISO 3534-1.

PÅFØRINGSDATA:

- Påføringsmetode:** Best resultat fåes ved bruk av flat lakkpensel eller planstryker. Sprøyting er mulig med de fleste typer sprøyteutstyr etter tynning. Denne påføringsmetoden er avhengig av lokale betingelser og det er derfor ikke mulig å gi generelle påføringsdata.
- Tynner (maks.vol%):** HEMPEL'S THINNER 08230 (Se ANMERKNINGER neste side)
- Rengjøringsmiddel:** HEMPEL'S THINNER 08230
- Indikert filmtykkelse, tørr:** 25 micron
- Indikert filmtykkelse, våt:** 50 micron
- Overmalingsintervall, min.:** 4 timer (20°C)
8 timer (10°C)
- Overmalingsintervall, maks.:** 48 timer (20°C)
4 dager (10°C)

- Sikkerhet:** Håndteres med forsiktighet. Før og under bruk; les merkeetiketten på emballasjen samt produktets HMS-datablad før bruk, samt følg opp nasjonalt regelverk. Unngå innånding, kontakt med huden og øynene, samt svelging. Ta forholdsregler mot eventuelle farer for brann eller eksplosjon samt forurensning av miljøet. Må kun påføres under god ventilasjon.

HEMPEL

Produkt Datablad



HEMPEL'S DURA-GLOSS VARNISH 202

- FORBEHANDLING:** **Nytt treverk (unntatt kryssfinør og teak):** Puss med sandpapir, fjern støv. Mett overflaten med HEMPITOX 67220. Påfør et strøk av HEMPEL'S DURA-GLOSS VARNISH 202 fortynt med 20% THINNER 08230. Påfør et andre strøk HEMPEL'S DURA-GLOSS VARNISH 202 fortynt 5-10%. Puss med sandpapir, fjern støv. Påfør til slutt 3 strøk HEMPEL'S DURA-GLOSS VARNISH 202 uforynt. For å oppnå en glatt overflate, anbefales det å pusse med sandpapir (og fjerne støv) mellom hvert strøk.
Kryssfinør: Puss med sandpapir, fjern støv. Forsegl med HEMPADUR SEALER 599 (må ikke danne blank hinne). Fortsett som for andre typer treverk.
Teak: Puss med sandpapir, fjern støv. Avfett overflaten grundig med HEMPEL'S DEGREASER 99611. Fortsett som for andre typer treverk.
Tidligere lakkert treverk: Vask overflaten med egnet rengjøringsmiddel. Bruk ikke vaskemidler dersom disse ikke kan fjernes helt, da dette kan føre til tørke- og vedheftsproblemer. Puss overflaten med sandpapir (220). Fortsett som for nytt treverk. I enkelte tilfeller forbehandlingen og påføring av det første fortynte strøket utelates.
NB: Ammoniakkvann kan misfarge eik, mahogny og teak.
- PÅFØRINGSBETINGELSER:** Overflaten må være helt ren og tørr og temperaturen bør fortrinnsvis være over 5°C. Må ikke påføres i sterkt sollys, på varme overflater eller ved høy fuktighet. Temperaturen på overflaten må være over duggpunktet for å unngå kondens. Fuktigheten i treet må ikke overstige 16%. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon under påføring og tørking i trange og lukkede rom. Påføring bør være avsluttet senest 3-4 timer før duggfall ved 20°C og senest 6-8 timer før duggfall ved 10°C.
- ETTERFØLGENDE STRØK:** Ingen. Bruk evt. HEMPEL'S DURA SATIN VARNISH 204 som siste strøk dersom en silkematt eller matt overflate ønskes.
- ANMERKNINGER:** Ved tynning med THINNER 08230, rør omhyggelig. Rist ikke spannet da dette kan forårsake luftbobler i lakken. Dersom maksimum overmalingsintervall er overskredet, ru opp overflaten for å sikre vedheft.
HEMPEL'S DURA-GLOSS VARNISH 202 er tørr nok til å pusses med sandpapir etter 6 timer ved 20°C og etter 12 timer ved 10°C.
- NB:** **Opplysningene i produktdatabladet er beregnet for kommersielt bruk.**
- UTGITT:** Hempel (Norway) AS - 0202000000CS002

Dette produktdatabladet erstatter alle tidligere utgaver. For definisjoner, forklaringer og utfyllende informasjon henvises til "Forklaringer til produktdatabladene" i produktdataboken, "Hempel book".
Data, spesifikasjoner og anbefalinger gitt i dette databladet er basert på laboratorieforsøk eller praktiske erfaringer under kontrollerte forhold. Opplysningene er gitt etter beste overbevisning, men uten å være bindende. Levering av produkter og teknisk service skjer i henhold til HEMPEL'S GENERELLE VILKÅR FOR SALG, LEVERING OG SERVICE, og med mindre annen skriftlig avtale foreligger, påtar selger seg ikke andre forpliktelser eller ansvar, enn hva som er angitt her, både med hensyn til de oppnådde resultater som eventuelle skader og/eller direkte og indirekte tap som følger av bruk av våre produkter som anvist eller på annen måte.
Dette produktdatabladet kan endres uten varsel og blir ugyldig 5 år etter utgivelsesdato.