



## HEMPEL'S DURA-SATIN VARNISH 204

02040

**Beskrivelse:** HEMPEL'S DURA-SATIN VARNISH 204 er en hurtig-tørkende, silkematt uretan-alkyd-lakk. Den har god motstandsdyktighet mot sjøvann, sollys og ugunstige værforhold. Kvaliteten tilsvarer HEMPEL'S DURA-GLOSS VARNISH 202 men gir en silkematt overflate.

**Bruksområde:** På nytt tre og tidligere lakkerte overflater, både innvendig og utvendig over vannlinjen.

**Levering:** Produktet inngår i standardsortimentet. Levering i h.h.t. avtale.

### PRODUKTDATA:

Farger/farge nummer: Transparent / 00000  
Glans: Silkematt  
Volum tørrstoff %: 43±1  
Teoretisk strekkevne: 18,0 m<sup>2</sup>/liter - 25 micron  
Flammepunkt: 38 °C  
Spesifikk vekt: 0,9 kg/ liter  
Berøringstør: 2-3 timer v/ 20°C  
4-6 timer v/ 10°C  
Pussetør: 6 (ca.) timer v/ 20°C  
12 (ca.) timer v/ 10°C  
V.O.C.: 455 g/ liter

*Produktdata er nominelle data i h.h.t. HEMPEL gruppens godkjente resepter. De omfattes av normale fabrikkasjontoleranser og hvor angitt, er dette standardavvik i h.h.t. ISO 3534-1.*

### PÅFØRINGSDATA:

**Påføringsmetode:** Best resultat fåes ved bruk av flat lakkpensel eller planstryker. Sprøyting er mulig med de fleste typer sprøyteutstyr etter tynning. Denne påføringsmetoden er avhengig av lokale betingelser og det er derfor ikke mulig å gi generelle påføringsdata. Glans er avhengig av filmtykkelse og av denne grunn er det viktig å påføre de anbefalte 25 micron.

Tynner (maks.vol%): HEMPEL'S THINNER 08230 (Se ANMERKNINGER neste side)  
Rengjøringsmiddel: HEMPEL'S THINNER 08230  
Indikert filmtykkelse, tørr: 25 micron  
Indikert filmtykkelse, våt: 50 micron

Overmalingsintervall, min.: 4 timer (20°C)  
8 timer (10°C)

Overmalingsintervall, maks.: 48 timer (20°C) (Se ANMERKNINGER neste side)  
4 dager (10°C) (Se ANMERKNINGER neste side)

**Sikkerhet:** Håndteres med forsiktighet. Før og under bruk; les merkeetiketten på emballasjen samt produktets HMS-datablad før bruk, samt følg opp nasjonalt regelverk. Unngå innånding, kontakt med huden og øynene, samt svelging. Ta forholdsregler mot eventuelle farer for brann eller eksplosjon samt forurensning av miljøet. Må kun påføres under god ventilasjon.

# HEMPEL

Produkt Datablad



## HEMPEL'S DURA-SATIN VARNISH 204

- FORBEHANDLING:** **Grunning med HEMPEL'S DURA-SATIN VARNISH 202:** Se datablad for HEMPEL'S DURA-SATIN VARNISH 202.  
Etter pussing med sandpapir, påføres 1-2 strøk HEMPEL'S DURA-SATIN VARNISH 204.  
**Tidligere lakkert treverk:** Vask overflaten med egnet rengjøringsmiddel. Bruk ikke vaskemidler dersom disse ikke kan fjernes helt, da dette kan føre til tørke- og vedheftsproblemer. Fortsett som for nytt treverk.  
**NB:** Ammoniakkvann kan misfarge eik, mahogny og teak.
- PÅFØRINGSBETINGELSER:** Overflaten må være helt ren og tørr og temperaturen bør fortrinnsvis være over 5°C. Må ikke påføres i sterkt sollys, på varme overflater eller ved høy fuktighet. Temperaturen på overflaten må være over duggpunktet for å unngå kondens. Fuktigheten i treet må ikke overstige 16%. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon under påføring og tørking i trange og lukkede rom. Påføring bør være avsluttet senest 3-4 timer før duggfall ved 20°C og senest 6-8 timer før duggfall ved 10°C.
- ETTERFØLGENDE STRØK:** Ingen.
- ANMERKNINGER:** Ved tynning med THINNER 08230, rør omhyggelig. Rist ikke spannet da dette kan forårsake luftbobler i lakken. Dersom maksimum overmalingsintervall er overskredet, ru opp overflaten for å sikre vedheft.
- NB:** **Opplysningene i produkt databladet er beregnet for kommersielt bruk.**
- UTGITT:** Hempel (Norway) AS - 0204000000CS002

Dette produkt databladet erstatter alle tidligere utgaver. For definisjoner, forklaringer og utfyllende informasjon henvises til "Forklaringer til produkt databladene" i produkt databoken, "Hempel book".  
Data, spesifikasjoner og anbefalinger gitt i dette databladet er basert på laboratorieforsøk eller praktiske erfaringer under kontrollerte forhold. Opplysningene er gitt etter beste overbevisning, men uten å være bindende. Levering av produkter og teknisk service skjer i henhold til HEMPEL'S GENERELLE VILKÅR FOR SALG, LEVERING OG SERVICE, og med mindre annen skriftlig avtale foreligger, påtar selger seg ikke andre forpliktelser eller ansvar, enn hva som er angitt her, både med hensyn til de oppnådde resultater som eventuelle skader og/eller direkte og indirekte tap som følger av bruk av våre produkter som anvist eller på annen måte.  
Dette produkt databladet kan endres uten varsel og blir ugyldig 5 år etter utgivelsesdato.