



HEMPEL'S IMPREG 1

02410

Beskrivelse: HEMPEL'S IMPREG 1 er en klar, penetrerende impregneringsolje for treverk på alkydoljebasis. Trenger godt inn i treverket og beskytter effektivt mot råte og sopp.

Bruksområde: Som impregnering til trebåter og hardt tre over vannlinjen. Utmerket til å mette treverket før påføring av HEMPEL'S IMPREG 2.

Levering: Produktet inngår i standardsortimentet. Levering i h.h.t. avtale.

PRODUKTDATA:

Farger/farge nummer: Transparent / 00000
Glans: Transparent (se ANMERKNINGER neste side)
Volum tørrstoff %: 27±1
Teoretisk spredeevne: Se ANMERNINGER neste side
Flammepunkt: 38 °C
Spesifikk vekt: 0,8 kg/ liter
Berøringsstør: 6-8 (ca.) timer v/ 20°C
12-16 (ca.) timer v/ 10°C
V.O.C.: 575 g/ liter

Produktdata er nominelle data i h.h.t. HEMPEL gruppens godkjente resepter. De omfattes av normale fabrikkasjonstoleranser og hvor angitt, er dette standardavvik i h.h.t. ISO 3534-1.

PÅFØRINGSDATA:

Påføringsmetode: Pensel
Tynner (maks.vol%): HEMPEL'S THINNER 08230 (20%)
Rengjøringsmiddel: HEMPEL'S THINNER 08230
Indikert filmtykkelse, tørr: Ikke relevant (Se ANMERKNINGER neste side)
Overmalingsintervall, min.: 24 timer (20°C)
48 timer (10°C)
Overmalingsintervall, maks.: Intet

Sikkerhet: Håndteres med forsiktighet. Før og under bruk; les merkeetiketten på emballasjen samt produktets HMS-datablad før bruk, samt følg opp nasjonalt regelverk. Unngå innånding, kontakt med huden og øynene, samt svelging. Ta forholdsregler mot eventuelle farer for brann eller eksplosjon samt forurensning av miljøet. Må kun påføres under god ventilasjon.



HEMPEL'S IMPREG 1, 02410

FORBEHANDLING:

Ubehandlet tre: Fjern olje, fett o.s.v. med HEMPEL'S YACHT CLEANER 67601 og spyl ned med ferskvann. La tørke og rengjør overflaten for å fjerne løst materiale. Ru overflater må eventuelt pusses med sandpapir nr. 120. Fjern støv.

Tidligere lakkert tre: Fjern olje, fett o.s.v. med HEMPEL'S YACHT CLEANER 67601 og spyl ned overflaten med ferskvann. La tørke. Fjern løst materiale.

PÅFØRINGSBETINGLSER:

Overflaten må være helt ren og tørr. Må kun påføres i tørt vær og ved temperaturer over 5°C. Må ikke påføres i sterkt sollys, på varme overflater eller ved høy fuktighet. Temperaturen på overflaten må være over duggpunktet for å unngå kondens. Fuktigheten i treet må ikke overstige 16%. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon under påføring og tørking i trange og lukkede rom.

ETTERFØLGENDE STRØK:

HEMPEL'S IMPREG 2

ANMERKNINGER:

Påfør rikelig med HEMPEL'S IMPREG 1 vått i vått med pensel, vanligvis 3-6 strøk avhengig av porøsiteten i treet. La treet absorbere oljen i noen minutter før eventuelt overskudd fjernes med rene, lo-frie kluter for å unngå blank overflate etter tørking. Avhengig av trets porøsitet vil praktisk forbruk variere mellom 3-6 m²/liter.

Søl, rester og tilsølte klær og kluter skal kastes i brannsikre beholdere for å unngå fare for selvantennning.

NB:

Opplysningene i databladet er beregnet for kommersielt bruk.

UTGITT:

Hempel (Norway) AS- 0241000000CS002

Dette produktdatabladet erstatter alle tidligere utgaver. For definisjoner, forklaringer og utfyllende informasjon henvises til "Forklaringer til produktdatabladene" i produktdataboken, "Hempel book".
Data, spesifikasjoner og anbefalinger gitt i dette databladet er basert på laboratorieforsøk eller praktiske erfaringer under kontrollerte forhold. Opplysningene er gitt etter beste overbevisning, men uten å være bindende. Levering av produkter og teknisk service skjer i henhold til HEMPEL'S GENERELLE VILKÅR FOR SALG, LEVERING OG SERVICE, og med mindre annen skriftlig avtale foreligger, påtar selger seg ikke andre forpliktelser eller ansvar, enn hva som er angitt her, både med hensyn til de oppnådde resultater som eventuelle skader og/eller direkte og indirekte tap som følger av bruk av våre produkter som anvist eller på annen måte.
Dette produktdatabladet kan endres uten varsel og blir ugyldig 5 år etter utgivelsesdato.