



HEMPEL'S IMPREG 2

02420

Beskrivelse:	HEMPEL'S IMPREG 2 er en hurtig-tørkende, klar uretan-alkyd-lakk. Den har stor motstandsdyktighet mot sjøvann, sollys og ugunstige værforhold.
Bruksområde:	På nytt tre og tidligere lakkerte overflater, både innvendig og utvendig over vannlinjen.
Levering:	Produktet inngår i standardsortimentet. Levering i h.h.t. avtale.

PRODUKTDATA:

Farger/farge nummer:	Transparent / 00000
Glans:	Blank
Volum tørrstoff %:	48±1
Teoretisk strekkevne:	19.2 m ² /liter - 25 micron
Flammepunkt:	38°C
Spesifikk vekt:	0,9 kg/ liter
Berøringstørr:	6 timer v/ 20°C 12 timer v/ 10°C
V.O.C.:	415 g/ liter

Produktdata er nominelle data i h.h.t. HEMPEL gruppens godkjente resepter. De omfattes av normale fabrikkasjonstoleranser og hvor angitt, er dette standardavvik i h.h.t. ISO 3534-1.

PÅFØRINGSDATA:

Påføringsmetode: Best resultat fåes ved bruk av flat lakkpensel eller planstryker. Sprøyting er mulig med de fleste typer sprøyteutstyr etter tynning. Denne påføringsmetoden er avhengig av lokale betingelser og det er derfor ikke mulig å gi generelle påføringsdata.

Tynner (maks.vol%):	HEMPEL'S THINNER 08230 (20%) (Se ANMERKNINGER neste side)
Rengjøringsmiddel:	HEMPEL'S THINNER 08230
Indikert filmtykkelse, tørr:	25 micron
Indikert filmtykkelse, våt:	50 micron

Overmalingsintervall, min.: 12 timer (20°C)
24 timer (10°C)

Overmalingsintervall, maks.: Intet. (Se ANMERKNINGER neste side)

Sikkerhet: Håndteres med forsiktighet. Før og under bruk; les merkeetiketten på emballasjen samt produktets HMS-datablad før bruk, samt følg opp nasjonalt regelverk. Unngå innånding, kontakt med huden og øynene, samt svelging. Ta forholdsregler mot eventuelle farer for brann eller eksplosjon samt forurensning av miljøet. Må kun påføres under god ventilasjon.



HEMPEL'S IMPREG 2, 02420

FORBEHANDLING:	Nytt treverk (unntatt kryssfinér og teak): Puss med sandpapir, fjern støv. Mett overflaten med HEMPEL'S IMPREG 1. Alt overskudd må fjernes. Påfør deretter 4 strøk med HEMPEL'S IMPREG 2. For å oppnå en glatt og vanntett overflate, anbefales det å pusse med sandpapir no. 320 mellom hvert strøk (fjern støv). Kryssfinér: Puss med sandpapir, fjern støv. Forsegl med HEMPADUR SEALER 599 (må ikke danne blank hinne). Fortsett som for andre typer treverk. Teak: Puss med sandpapir, fjern støv. Avfett overflaten grundig med HEMPEL'S DEGREASER 99611. Fortsett som for andre typer treverk. Tidligere lakkert treverk: Vask overflaten med egnet rengjøringsmiddel. Bruk ikke vaskemidler dersom disse ikke kan fjernes helt, da dette kan føre til tørke- og vedheftsproblemer. Puss overflaten med sandpapir no. 220. På bart treverk påføres HEMPEL'S IMPREG 1, ellers som ved nytt treverk. NB: Ammoniakkvann kan misfarge eik, mahogny og teak.
PÅFØRINGSBETINGELSER:	Overflaten må være helt ren og tørr og temperaturen bør fortrinnsvis være over 5°C. Temperaturen på overflaten må være over duggpunktet for å unngå kondens. Må ikke påføres i sterkt sollys, på varme overflater eller ved høy fuktighet. Fuktigheten i treet må ikke overstige 16%. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon under påføring og tørking i trange og lukkede rom. Påføring bør være avsluttet senest 3-4 timer før duggfall ved 20°C og senest 6-8 timer før duggfall ved 10°C.
ETTERFØLGENDE STRØK:	Ingen.
ANMERKNINGER:	Ved tynning med THINNER 08230, rør omhyggelig. Rist ikke spannet da dette kan forårsake luftbobler i lakken. HEMPEL'S IMPREG 2 er tørr nok til å pusses med sandpapir etter ca. 12 timer ved 20°C og etter 24 timer ved 10°C.
Overlakkering:	For optimal utførelse, anbefales det maks. 2 dager v/20°C, 4 dager v/10°C mellom hver strøk.
NB:	Opplysningene i databladet er beregnet for kommersielt bruk.
UTGITT:	Hempel (Norway) AS - 0242000000CS002

Dette produkt databladet erstatter alle tidligere utgaver. For definisjoner, forklaringer og utfyllende informasjon henvises til "Forklaringer til produkt databladene" i produkt databoken, "Hempel book".

Data, spesifikasjoner og anbefalinger gitt i dette databladet er basert på laboratorieforsøk eller praktiske erfaringer under kontrollerte forhold. Opplysningene er gitt etter beste overbevisning, men uten å være bindende. Levering av produkter og teknisk service skjer i henhold til HEMPEL'S GENERELLE VILKÅR FOR SALG, LEVERING OG SERVICE, og med mindre annen skriftlig avtale foreligger, påtar selger seg ikke andre forpliktelser eller ansvar, enn hva som er angitt her, både med hensyn til de oppnådde resultater som eventuelle skader og/eller direkte og indirekte tap som følger av bruk av våre produkter som anvist eller på annen måte.

Dette produkt databladet kan endres uten varsel og blir ugyldig 5 år etter utgivelsesdato.