



Produkt Data

HEMPADUR®SEALER 599

05991 = BASE 05999 med CURING AGENT 95040

- Beskrivelse:** HEMPADUR SEALER 599 er en to-komponent epoksy-polyamid lakk med lav viskositet og god inntrengingsevne.
- Bruksområde:** Til metting (forsegling) av glassfiber-laminat etter fjerning av gelcoat (v/ reparasjon av glassfiberpest). Til grunning av ferrosement-båter og trebåter (særlig endevend på finér) som kan absorbere sealeren.
- Levering:** Produktet inngår i standardsortimentet. Levering i h.h.t. avtale.

PRODUKTDATA:

- Farger/farge nummer: Transparent / 00000
Volum tørrstoff %: 29±1
Teoretisk spredeevne: Se ANMERKNINGER neste side.
Flammepunkt: 25 °C
Spesifikk vekt: 0,9 kg/ liter
Berøringstør: 3-4 timer v/ 20°C
6-8 timer v/ 10°C
Herdet: 7 dager v/20 °C
14 dager v/10 °C
V.O.C.: 610 g/ liter

Produktdata er nominelle data i h.h.t. HEMPEL gruppens godkjente resepter. De omfattes av normale fabrikkasjonstoleranser og hvor angitt, er dette standardavvik i h.h.t. ISO 3534-1.

PÅFØRINGSDATA:

- Blanding: Base 05999 : Curing agent 95040 blandes 4:1 (volumdeler)
Påføringsmetode: Pensel
Tynner (maks.vol%): 08450 (5%)
Brukstil: 8 timer v/20 °C
Rengjøringsmiddel: HEMPEL'S THINNER 08450 eller HEMPEL'S DEGREASER 99611
Indikert filmtykkelse: Sealeren skal penetrere inn i underlaget, mette og forsegle porøse emner, men Sealeren må ikke danne blank overflate.
Overmalingsintervall, min.: 4 timer (20°C)
8 timer (10°C)
Overmalingsintervall, maks.: Intet (Se ANMERKNING)

- Sikkerhet:** Håndteres med forsiktighet. Før og under bruk; les merkeetiketten på emballasjen samt produktets HMS-datablad før bruk, samt følg opp nasjonalt regelverk. Unngå innånding, kontakt med huden og øynene, samt svelging. Ta forholdsregler mot eventuelle farer for brann eller eksplosjon samt forurensning av miljøet. Må kun påføres under god ventilasjon.



HEMPADUR SEALER 599

FORBEHANDLING:

Glassfiber: Løstsittende/defekt gelcoat fjernes og absorbert fuktighet må være fordampet før påføring av HEMPADUR SEALER 599.

Ferrosement: Løstsittende overflate (f.eks. støpeslam) fjernes ved sliping eller sandblåsing. Fuktigheten i støpen må være under 3%.

Tre: Treet må være helt tørt og fuktinnholdet må være under 16%. Det må ikke grunnes med vanlige grunninger. Dette p.g.a. at HEMPADUR SEALER 599 skal penetrere godt inn i treverket/finèren.

PÅFØRINGSBETINGELSER:

Overflaten må være helt ren og tørr og dens temperatur skal minst 3°C over duggpunkt. Må kun brukes på steder der påføring og herding kan skje ved temperaturer over 10°C. Temperaturen på overflaten og på sealeren skal også være over denne grensen. Pensel anbefales for å arbeide sealeren godt inn i overflaten. Absorberende overflater bør behandles flere ganger til overflaten er mettet. Sealeren skal ikke danne blank overflate. Eventuelt overskytende HEMPADUR SEALER 599 som har dannet hinne, må fjernes ved sliping før maling påføres. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon under påføring og tørking i trange eller lukkede rom.

ETTERFØLGENDE STRØK:

HEMPEL'S LIGHT PRIMER 45551 eller h.h.t. spesifikasjon.

ANMERKNINGER:

HEMPADUR SEALER 599 brukes til metting av absorberende materialer. Praktisk strekkevne ca. 10m²/liter avhengig av overflateruhet, materialets porøsitet og påføringsmetode. Ved blanding helles herder i basen under konstant omrøring. La blandingen stå i 15 minutter før bruk.

Ubegrenset overmalingsintervall forutsetter at overflaten er matt og uten overskytende HEMPADUR SEALER 599. I motsatt fall, må overflaten mattes ved sliping før overmaling.

NB:

Opplysningene i databladet er beregnet for kommersielt bruk.

UTGITT:

Hempel (Norway) AS - 0599000000C0005

Dette produktdatabladet erstatter alle tidligere utgaver. For definisjoner, forklaringer og utfyllende informasjon henvises til "Forklaringer til produktdatabladene" i produktboken, "Hempel book".
Data, spesifikasjoner og anbefalinger gitt i dette databladet er basert på laboratorieforsøk eller praktiske erfaringer under kontrollerte forhold. Opplysningene er gitt etter beste overbevisning, men uten å være bindende. Levering av produkter og teknisk service skjer i henhold til HEMPEL'S GENERELLE VILKÅR FOR SALG, LEVERING OG SERVICE, og med mindre annen skriftlig avtale foreligger, påtar selger seg ikke andre forpliktelser eller ansvar, enn hva som er angitt her, både med hensyn til de oppnådde resultater som eventuelle skader og/eller direkte og indirekte tap som følger av bruk av våre produkter som anvist eller på annen måte.
Dette produktdatabladet kan endres uten varsel og blir ugyldig 5 år etter utgivelsesdato.