



HEMPEL'S YACHT PRIMER 26030

Beskrivelse: HEMPEL'S YACHT PRIMER 26030 er en fysikalsk torkende maling, løst i white spirit og pigmentert med aluminiums flak.

Bruksområde: Brukes som vedlikeholdsprimer før bunnstoff på trebåter under vann.

Levering: Produktet inngår i standardsortimentet. Levering i h.h.t. avtale.

PRODUKTDATA:

Farger/farge nummer: Aluminium/19000
Glans: Matt
Volum tørrstoff %: 38±1
Teoretisk dekkevne: 7.6 m²/ liter - 50 micron
Flammepunkt: 35 °C
Spesifikk vekt: 1.2 kg/ liter
Berøringstør: 2-3 timer v/ 20°C
4-6 time v/ 10°C
V.O.C. 495 g/ liter

Produktdata er nominelle data i h.h.t. HEMPEL gruppens godkjente resepter. De omfattes av normale fabrikkasjonstoleranser og hvor angitt, er dette standardavvik i h.h.t. ISO 3534-1.

PÅFØRINGSDATA:

Påføringsmetode:	Høytrykkssprøyte	Lavtrykkssprøyte	pensel/rulle
Tynner (maks.vol%):	08230 (5%)	08230 (15%)	08230 (5%)
Anbefalt dyse:	.018"		
Dyse trykk:	150 bar		
	(data for høytrykkssprøyte er veiledende)		
Rengjøringsmiddel:	HEMPEL'S TYNNER 08230		
Indikert filmtykkelse, våt:	125 micron		
Indikert filmtykkelse, tørr:	50 micron		
Overmalingsintervall, min.:	3 timer (20°C)		
	6 timer (10°C)		
Overmalingsintervall, maks.:	Intet		

Sikkerhet: Håndteres med forsiktighet. Før og under bruk; les merkeetiketten på emballasjen samt produktets HMS-datablad før bruk, samt følg opp nasjonalt regelverk. Unngå innånding, kontakt med huden og øynene, samt svelging. Ta forholdsregler mot eventuelle farer for brann eller eksplosjon samt forurensning av miljøet. Må kun påføres under god ventilasjon.



HEMPEL'S YACHT PRIMER 26030

- PÅFØRINGSBETINGELSER:** Fjern all forurensning med HEMPEL'S YACHT CLEANER 67601 etterfulgt av spyling med ferskvann. Fjern løstsittende maling.
La treverket tørke, puss bare flekker og fjern deretter pussestøv omhyggelig.
Flikk bare områder med HEMPEL'S YACHT PRIMER 26030.
- FORBEHANDLING:** Overflaten må være helt ren og tørr. Overflatetemperaturen må være over duggpunktet for å unngå kondens. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon ved påføring og tørking.
- FOREGÅENDE STRØK:** Ingen eller i h.h.t. spesifikasjon.
- ETTERFØLGENDE STRØK:** I h.h.t. spesifikasjon.
- ANMERKNINGER:** Før overmaling etter eksponering for urenheter, rens overflaten grundig ved høytrykksspyling med ferskvann, eller spyl med ferskvann og skrubbe med en stiv børste. La tørke.
- NB:** **Opplysningene i databladet er beregnet for kommersielt bruk.**
- UTGITT:** Hempel (Norway) AS - 2603019000C0008

Dette produkt databladet erstatter alle tidligere utgaver. For definisjoner, forklaringer og utfyllende informasjon henvises til "Forklaringer til produkt databladene" i produkt databoken, "Hempel book".
Data, spesifikasjoner og anbefalinger gitt i dette databladet er basert på laboratorieforsøk eller praktiske erfaringer under kontrollerte forhold.
Opplysningene er gitt etter beste overbevisning, men uten å være bindende. Levering av produkter og teknisk service skjer i henhold til HEMPEL'S GENERELLE VILKÅR FOR SALG, LEVERING OG SERVICE, og med mindre annen skriftlig avtale foreligger, påtar selger seg ikke andre forpliktelser eller ansvar, enn hva som er angitt her, både med hensyn til de oppnådde resultater som eventuelle skader og/eller direkte og indirekte tap som følger av bruk av våre produkter som anvist eller på annen måte.
Dette produkt databladet kan endres uten varsel og blir ugyldig 5 år etter utgivelsesdato.