



HEMPEL'S BRILLIANT ENAMEL 52250

Beskrivelse: HEMPEL'S BRILLIANT ENAMEL 52250 er en uretanalkyd emalje med høy glans og god fargebestandighet. Fleksibel og resistent mot saltvann og søl av mineraloljer.

Bruksområde: Som toppstrøk i alkydsystemer både innvendig og utvendig over vannlinjen.

Levering: Produktet inngår i standardsortimentet. Levering i h.h.t. avtale.

PRODUKTDATA:

Farger/farge nummer: Hvit/10001*
Glans: Høyglans
Volum tørrstoff %: 53±1
Teoretisk spredeevne: 13,3 m²/ liter - 40 micron
Flammepunkt: 38 °C
Spesifikk vekt: 1.2 kg/ liter
Berøringstør: 5 (ca.) timer v/ 20°C
10 (ca.) timer v/ 10°C
V.O.C.: 385 g/ liter

Produktdata er nominelle data i h.h.t. HEMPEL gruppens godkjente resepter. De omfattes av normale fabrikkasjonstoleranser og hvor angitt, er dette standardavvik i h.h.t. ISO 3534-1.

PÅFØRINGSDATA:

Påføringsmetode:	Høytrykkssprøyte	Lavtrykkssprøyte	Pensel/rulle
Tynner (maks.vol%):	08231 (5%)	08231 (15%)	08231 (5%)
Anbefalt dyse:	.018" - .021"		
Dyse trykk:	150 bar (Data for høytrykkssprøyte er veiledende)		
Rengjøringsmiddel:	HEMPEL'S THINNER 08231		
Indikert filmtykkelse, tørr:	40 micron		
Indikert filmtykkelse, våt:	75 micron		
Overmalingsintervall, min.:	8 timer (20°C) 16 timer (10°C)		

Overmalingsintervall, maks.: 3 dager (20°C) (Se ANMERKNINGER neste side)
6 dager (10°C) (Se ANMERKNINGER neste side)

Sikkerhet: Håndteres med forsiktighet. Før og under bruk; les merkeetiketten på emballasjen samt produktets HMS-datablad før bruk, samt følg opp nasjonalt regelverk. Unngå innånding, kontakt med huden og øynene, samt svelging. Ta forholdsregler mot eventuelle farer for brann eller eksplosjon samt forurensning av miljøet. Må kun påføres under god ventilasjon.



HEMPEL'S BRILLIANT ENAMEL 52250

PÅFØRINGSBETINGELSER: Overflaten må være helt ren og tørr. Påføring må kun skje i tørt vær og ved temperaturer over 5°C. Må ikke påføres i direkte sollys. For å unngå kondens, må overflatetemperaturen være over duggpunktet.

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon under påføring og tørking i trange og lukkede rom.

FOREGÅENDE STRØK: HEMPITOX 67220, HEMPEL'S ALKYD PRIMER 13201 eller i h.h.t. spesifikasjon.

ETTERFØLGENDE STRØK: Ingen.

ANMERKNINGER: Overflaten kan gulne (spesielt innendørs) dersom driftstemperaturen overstiges. Andre filmtykkelser kan spesifiseres avhengig av formål og bruksområde. Normalt spesifikasjonsområde er 30-40 micron. Maksimum overmalingsintervall refererer til påføring på utvendige overflater som senere utsettes for periodisk neddykking, oversprøyting, kraftig kondens, slitasje eller lignende. På andre områder er det intet maksimumsintervall av hensyn til vedheft. Dersom maksimum overmalingsintervall overskrides, må overflaten mattes for å sikre vedheften. Før overmaling etter eksponering i forurenset atmosfære, må overflaten rengjøres omhyggelig ved høytrykksspyling med ferskvann eller ved å skrubbe overflaten med en stiv børste og rikelig med ferskvann. La deretter overflaten tørke.

NB: Opplysningene i databladet er beregnet for kommersielt bruk.

UTGITT: Hempel (Norway) AS - 5225010001CS001

Dette produkt databladet erstatter alle tidligere utgaver. For definisjoner, forklaringer og utfyllende informasjon henvises til "Forklaringer til produkt databladene" i produkt databoken, "Hempel book".

Data, spesifikasjoner og anbefalinger gitt i dette databladet er basert på laboratorieforsøk eller praktiske erfaringer under kontrollerte forhold. Opplysningene er gitt etter beste overbevisning, men uten å være bindende. Levering av produkter og teknisk service skjer i henhold til HEMPEL'S GENERELLE VILKÅR FOR SALG, LEVERING OG SERVICE, og med mindre annen skriftlig avtale foreligger, påtar selger seg ikke andre forpliktelser eller ansvar, enn hva som er angitt her, både med hensyn til de oppnådde resultater som eventuelle skader og/eller direkte og indirekte tap som følger av bruk av våre produkter som anvist eller på annen måte.

Dette produkt databladet kan endres uten varsel og blir ugyldig 5 år etter utgivelsesdato.