



## HEMPEL'S TEAK COLOUR RESTORER 67462

**Beskrivelse:** HEMPEL'S TEAK COLOUR RESTORER 67462 er et pigmentert oljebasert trebeskyttelsesmiddel til overflatebehandling av treverk. Etter påføring oppnår treverket en gylden farge.

**Bruksområde:** På nytt tre og tre som tidligere er behandlet med olje eller trebeskyttelsesmiddel. Må ikke brukes på dekk.

**Levering:** Produktet inngår i standardsortimentet. Levering i h.h.t. avtale.

### PRODUKTDATA:

Farger/farge nummer: Teak/ 65220  
Utseende: Transparent, brun  
Volum tørrstoff, %: 29 ± 1  
Teoretisk strekkevne: Se ANMERKNINGER neste side.  
Flammepunkt: 50°C  
Spesifikk vekt: 0.9 kg/ liter  
Overflatetørr: 1 (ca.) time v/20°C (ISO 1517)  
2 (ca.) timer v20°C (ISO 1517)  
Berøringstørr: 6-8 timer v/20°C  
12-16 timer v/20°C

*Produktdata er nominelle data i h.h.t. HEMPEL gruppens godkjente resepter. De omfattes av normale fabrikkasjonstoleranser og hvor angitt, er dette standardavvik i h.h.t. ISO 3534-1.*

### PÅFØRINGSDATA:

Påføringsmåte: Pensel eller dypping  
Tynner (maks.vol%): Skal ikke tynnes.  
Rengjøringsmiddel: HEMPEL'S THINNER 08230

Filmtykkelse tørr: 15 micron  
Filmtykkelse våt: 50 micron

Overmalings intervall min: Når tørr.  
Overmalings intervall max: Intet.

**Sikkerhet:** Håndteres med forsiktighet. Før og under bruk; les merkeetiketten på emballasjen samt produktets HMS-datablad før bruk, samt følg opp nasjonalt regelverk. Unngå innånding, kontakt med huden og øynene, samt svelging. Ta forholdsregler mot eventuelle farer for brann eller eksplosjon samt forurensning av miljøet. Må kun påføres under god ventilasjon.



## HEMPEL'S TEAK COLOUR RESTORER 67462

**PÅFØRINGSBETINGELSER: Nytt treverk (unntatt teak og vakuum impregnert tre):**  
Mett den tørre og rene overflaten med HEMPITOX 67220, la den tørke. Påfør 2 strøk med HEMPEL'S TEAK COLOUR RESTORER 67462 på interiør og 3-strøk på utsatte steder.

**Ny teak og vakuum impregnert tre:**

Påfør 2 strøk med HEMPEL'S TEAK COLOUR RESTORER 67462 på den tørre og rene overflaten. Teak bør behandles med HEMPEL'S TEAK CLEANING POWDER 67543.

**Tidligere behandlet tre:**

Vask overflaten grundig med et passende rengjøringsmiddel, fjern løse partikler.

Bart treverk behandles med HEMPITOX 67220 (ikke teak). Påfør deretter 1-2 strøk med HEMPEL'S TEAK COLOUR RESTORER 67462, fortrinnsvis blandet 1:1 med HEMPITOX 67220 for å beholde fargen.

**ETTERFØLGENDE STRØK:** Ingen.

**ANMERKNINGER:** Overflaten må være helt ren og tørr. Må ikke påføres i fuktig vær eller ved temperaturer under 5°C.  
Fuktigheten i treverket bør være under 16%. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon under påføring og tørking i trange og lukkede rom.  
Den praktiske strekkevnen er 10-20m<sup>2</sup>/liter på glatt overflate. På ru eller absorberende overflater vil strekkevnen bli mindre f.eks. 5-10m<sup>2</sup>/ liter.  
**Filler med HEMPEL'S TEAK COLOUR RESTORER 67462 kan selvantenne og må derfor oppbevares i beholder for brannfarlig avfall og deretter destrueres etter bruk.**  
Unngå rengjøring og sliping med stålull eller lign. da dette kan forårsake rustflekker.

**NB:** Opplysningene i databladet er beregnet for kommersielt bruk.

**UTGITT:** Hempel (Norway) AS - 6746265220

Dette produkt databladet erstatter alle tidligere utgaver. For definisjoner, forklaringer og utfyllende informasjon henvises til "Forklaringer til produkt databladene" i produkt databoken, "Hempel book".  
Data, spesifikasjoner og anbefalinger gitt i dette databladet er basert på laboratorieforsøk eller praktiske erfaringer under kontrollerte forhold. Opplysningene er gitt etter beste overbevisning, men uten å være bindende. Levering av produkter og teknisk service skjer i henhold til HEMPEL'S GENERELLE VILKÅR FOR SALG, LEVERING OG SERVICE, og med mindre annen skriftlig avtale foreligger, påtar selger seg ikke andre forpliktelser eller ansvar, enn hva som er angitt her, både med hensyn til de oppnådde resultater som eventuelle skader og/eller direkte og indirekte tap som følger av bruk av våre produkter som anvist eller på annen måte.  
Dette produkt databladet kan endres uten varsel og blir ugyldig 5 år etter utgivelsesdato.