



HEMPEL'S DECOLAY 67490

Beskrivelse: HEMPEL'S DECOLAY 67490 er en vannbasert dekksmaling. Den har god resistens mot vær og saltvann. HEMPEL'S DECOLAY 67490 danner en gummilignende overflate som også gir god lyd isolasjon.

Bruksområde: Som belegg på båt-/skips-dekk.

Levering: Produktet inngår i standardsortimentet. Levering i h.h.t. avtale.

PRODUKTDATA:

Farger/farge nummer: Hvit/10000 - Grå/15000
Glans: Matt
Volum tørrstoff %: 65 ± 1
Teoretisk spredeevne: $2.2 \text{ m}^2 / \text{liter} - 300 \text{ micron}$
Flammepunkt: $>66^\circ\text{C}$
Spesifikk vekt: $1.2 \text{ kg} / \text{liter}$
Berøringstørr: 4 (ca.) timer v/ 20°C
7 (ca.) timer v/ 10°C
Bruks tid: 1 år etter produksjon (25°C)

Produktdata er nominelle data i h.h.t. HEMPEL gruppens godkjente resepter. De omfattes av normale fabrikkasjonstoleranser og hvor angitt, er dette standardavvik i h.h.t. ISO 3534-1.

PÅFØRINGSDATA:

Påføringsmetode: Pensel
Tynner (maks.vol%): Ferskvann (5%)
Rengjøringsmiddel: Ferskvann. (Se ANMERKNINGER neste side).
Indikert filmtykkelse, tørr: 300 micron
Indikert filmtykkelse, våt: 475 micron

Overmalingsintervall, min.: 16 timer (20°C)
29 timer (10°C)

Overmalingsintervall, maks.: 7 dager (20°C) (Se ANMERKNINGER neste side).
13 dager (10°C) (Se ANMERKNINGER neste side).

Sikkerhet: Håndteres med forsiktighet. Før og under bruk; les merkeetiketten på emballasjen samt produktets HMS-datablad før bruk, samt følg opp nasjonalt regelverk. Unngå innånding, kontakt med huden og øynene, samt svelging. Ta forholdsregler mot eventuelle farer for brann eller eksplosjon samt forurensning av miljøet. Må kun påføres under god ventilasjon.



HEMPEL'S DECOLAY 67490

FORBEHANDLING:

Tre, polyester og tidligere malte overflater:

Vask med HEMPEL'S YACHT CLEANER 67601 skyll/vask deretter med ferskvann. Slip overflaten og fjern slipestøv. Påfør 1 strøk med HEMPEL'S SEATECH PRIMER 18502 deretter 2 strøk med HEMPEL'S DECOLAY 67490.

Stål: Vask overflaten med HEMPEL'S YACHT CLEANER 67601 og skyll deretter med ferskvann. Sandblås deretter overflaten til Sa 2½ eller slip med vinkelsliper etterfulgt av 2 strøk HEMPEL'S LIGHT PRIMER 45551 og deretter 1 strøk HEMPEL'S SEATECH PRIMER 18502. Til slutt påføres 2 strøk med HEMPEL'S DECOLAY 67490.

PÅFØRINGSBETINGELSER:

Overflaten må være helt ren og tørr og temperaturen bør fortrinnsvis være over 5°C både ved påføring og under tørketiden. Må ikke påføres i direkte sollys og bare i tørt vær. Temperaturen på overflaten bør være over duggpunktet for å unngå kondens.

FOREGÅENDE STRØK:

HEMPEL'S SEATECH PRIMER 18502

ETTERFØLGENDE STRØK:

Ingen

ANMERKNINGER:

HEMPEL'S DECOLAY 67490 skal påføres i 2 strøk.

Dersom maks. overmalingintervall er overskredet, er det nødvendig å skrubbe overflaten for å oppnå god vedheft. La overflaten tørke, påfør deretter 1 strøk HEMPEL'S DECOLAY 67490. Kan oppbevares i temperaturer mellom 5°C og 40°C. Stabiliteten forringes ved temperaturer over 30°C. Må ikke utsettes for frost under lagring eller transport eller før malingslaget har tørket. Påføringsverktøy rengjøres forsiktig i vann eller lunkent såpevann umiddelbart etter bruk.

NB:

Opplysningene i databladet er beregnet for kommersielt bruk.

UTGITT:

Hempel (Norway) AS - 6749010000

Dette produktdatabladet erstatter alle tidligere utgaver. For definisjoner, forklaringer og utfyllende informasjon henvises til "Forklaringer til produktdatabladene" i produktdataboken, "Hempel book".
Data, spesifikasjoner og anbefalinger gitt i dette databladet er basert på laboratorieforsøk eller praktiske erfaringer under kontrollerte forhold. Opplysningene er gitt etter beste overbevisning, men uten å være bindende. Levering av produkter og teknisk service skjer i henhold til HEMPEL'S GENERELLE VILKÅR FOR SALG, LEVERING OG SERVICE, og med mindre annen skriftlig avtale foreligger, påtar selger seg ikke andre forpliktelser eller ansvar, enn hva som er angitt her, både med hensyn til de oppnådde resultater som eventuelle skader og/eller direkte og indirekte tap som følger av bruk av våre produkter som anvist eller på annen måte.
Dette produktdatabladet kan endres uten varsel og blir ugyldig 5 år etter utgivelsesdato.