



HEMPEL'S GLASSFIBRE REPAIR KIT 67512

CURING AGENT BPO 67531

Beskrivelse:

HEMPEL'S GLASSFIBRE REPAIR KIT 67512/67513 er basert på en lavviskøs umettet polyester som egner seg spesielt til alle typer lamineringsarbeider i forbindelse med glassfiber. Polyestern er kobolt-akselerert. Reparasjonssettet inneholder glassfiberduk, polyester, herder, blandebeuger og bruksanvisning.

Bruksområde:

Til mindre reparasjoner av glassfiber.

Levering:

Produktet inngår i standardsortimentet. Levering i h.h.t. avtale.

PRODUKTDATA:

Farger/farge nummer:	Ufarget/99980
Glans:	Matt
Volum tørrstoff %:	68±1 for polyester
Teoretisk spreddeevne:	Ikke relevant
Flammepunkt:	31 °C
Spesifikk vekt:	1.1 kg/ liter
Overflate tørr:	15 (ca.) minutter v/20°C (ISO 1517) 30 (ca.) minutter v/10°C (ISO 1517)
Berøringsstørr:	40 (ca.) minutter v/ 20°C (Se ANMERKNING neste side) 1½ (ca.) time v/ 10°C (Se ANMERKNING neste side)
Full herdet:	75 (ca.) minutter v/20°C 2½ (ca.) time v/10°C
Lagringstid:	6 mnd. v/ 20°C

Produktdata er nominelle data i h.h.t. HEMPEL gruppens godkjente resepter. De omfattes av normale fabrikkasjonstoleranser og hvor angitt, er dette standardavvik i h.h.t. ISO 3534-1.

PÅFØRINGSDATA:

Blandingsforhold, 67512:	Base 67518 : Curing agent 67531 (Se ANMERKNINGER neste side)
Påføringsmetode:	Pensel/rulle
Tynner (maks.vol%):	Må ikke tynnes.
Brukstid:	15 minutter v/20°C 30 minutter v/10°C
Rengjøring av verktøy:	HEMPEL'S DEGREASER 99611
Overmalingsintervall:	Når herdet (Se ANMERKNINGER neste side)

Sikkerhet:

Håndteres med forsiktighet. Før og under bruk; les merkeetiketten på emballasjen samt produktets HMS-datablad før bruk, samt følg opp nasjonalt regelverk. Unngå innånding, kontakt med huden og øynene, samt svelging. Ta forholdsregler mot eventuelle farer for brann eller eksplosjon samt forurensning av miljøet. Må kun påføres under god ventilasjon.



HEMPEL'S GLASSFIBRE REPAIR KIT 67512

FORBEHANDLING: Rengjør reparasjonsstedet med HEMPEL'S YACHT CLEANER 67601. Avhengig av skadeomfanget, må alt skadet og løst materiale fjernes for å få en så god å fin overlapping som mulig. Etter grundig spyling med ferskvann, avfett med HEMPEL'S DEGREASER 99611 og la det tørke. Se vedlagt BRUKSANVISNING.

PÅFØRINGSBETINGELSER: Overflaten må være fullstendig tørr før reparasjonen påbegynnes. Idèell brukstemperatur er 15-20°C, absolutt minimum 5°C. Avhengig av skadeomfang kan glassfiberduken med fordel legges i flere lag. Matten skal mettes med polyester - men ikke mer. Polyesterer utvikler varme under herdingen. Bruk derfor minst mulig polyester og aldri mer enn 3 lag matte om gangen. Tykkere lag vil resultere i en sterk varmeutvikling slik at laminatet blir sprøtt og svekket. Se vedlagt BRUKSANVISNING.

ETTERFØLGENDE STRØK: HEMPADUR EPOXY FILLER 35250, HEMPEL'S LIGHT PRIMER 45551 eller HEMPEL'S POLY BEST 55551.

ANMERKNINGER: Tilsett 2% av CURING AGENT BPO 67531 til HEMPEL'S POLYESTER 67518. Bland godt. Bland ikke mer enn hva som kan brukes innen brukstiden. Følg BRUKSANVISNINGEN som følger pakningen.
Overmaling: Når laminatet er gjennomherdet, slipes overflaten ned før sparkling eller maling. Det er ingen maksimumsintervaller, men overflaten må være ren og mattslipt.

NB: Opplysningene i databladet er beregnet for kommersielt bruk.

UTGITT: Hempel (Norway) AS - 6751299980

Dette produkt databladet erstatter alle tidligere utgaver. For definisjoner, forklaringer og utfyllende informasjon henvises til "Forklaringer til produkt databladene" i produkt databoken, "Hempel book".
Data, spesifikasjoner og anbefalinger gitt i dette databladet er basert på laboratorieforsk eller praktiske erfaringer under kontrollerte forhold. Opplysningene er gitt etter beste overbevisning, men uten å være bindende. Levering av produkter og teknisk service skjer i henhold til HEMPEL'S GENERELLE VILKÅR FOR SALG, LEVERING OG SERVICE, og med mindre annen skriftlig avtale foreligger, påtar selger seg ikke andre forpliktelser eller ansvar, enn hva som er angitt her, både med hensyn til de oppnådde resultater som eventuelle skader og/eller direkte og indirekte tap som følger av bruk av våre produkter som anvist eller på annen måte.
Dette produkt databladet kan endres uten varsel og blir ugyldig 5 år etter utgivelsesdato.