



HEMPEL'S UNIFILLER 67583

Beskrivelse: HEMPEL'S UNIFILLER 67583 er en hurtigtørkende styren-/alkydbasert sparkel. Kan overmales med både en- og to-komponente maling.

Bruksområde: Til finsparkling av mindre ujevnheter både innvendig og utvendig over vannlinjen.

Levering: Produktet inngår i standardsortimentet. Levering i h.h.t. avtale.

PRODUKTDATA:

Farger/farge nummer: Lys grå/15000
Glans: Matt
Volum tørrstoff %: 65 ± 1
Flammepunkt: 25 °C
Spesifikk vekt: 2.0 kg/ liter

Overflate tørr: 30 (ca.) minutter v/20°C (ISO 1517)
1 (ca.) time v/10°C (ISO 1517)

Berøringstørr: 2 (ca.) timer v/20°C
4½ (ca.) timer v/ 10°C

Pussetørr: 3 (ca.) timer v/20°C
7 (ca.) timer v/10°C

Produktdata er nominelle data i h.h.t. HEMPEL gruppens godkjente resepter. De omfattes av normale fabrikkasjonstoleranser og hvor angitt, er dette standardavvik i h.h.t. ISO 3534-1.

PÅFØRINGSDATA:

Påføringsmetode: Spatel eller lignende
Rengjøringsmiddel: HEMPEL'S THINNER 08080 eller HEMPEL'S DEGREASER 99611
Overmalingsintervall, min.: Se ANMERKNINGER neste side.

Sikkerhet: Håndteres med forsiktighet. Før og under bruk; les merkeetiketten på emballasjen samt produktets HMS-datablad før bruk, samt følg opp nasjonalt regelverk. Unngå innånding, kontakt med huden og øynene, samt svelging. Ta forholdsregler mot eventuelle farer for brann eller eksplosjon samt forurensning av miljøet. Må kun påføres under god ventilasjon.



HEMPEL'S UNIFILLER 67583

- FORBEHANDLING:** Fjern olje, fett etc. med HEMPEL'S YACHT CLEANER 67601, skyll deretter med fersk vann. Puss overflaten, avhengig av materiale og overflatens tilstand. Større overflater kan med fordel primes først med en passende primer som f.eks. HEMPEL'S LIGHT PRIMER 45551, HEMPADUR SEALER 599 eller HEMPITOX 67220 avhengig av overflaten.
- PÅFØRINGSBETINGELSER:** Overflaten må være helt ren og tørr og temperaturen bør fortrinnsvis være over duggpunktet. Brukes kun på steder der påføring og herding kan foregå i temperatur over 5 °C. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon under påføring og tørking i trange og lukkede rom.
- ETTERFØLGENDE STRØK:** En- og to-komponente maling.
- ANMERKNINGER:** HEMPEL'S UNIFILLER 67583 bør ikke påføres i tykkere lag enn 500 micron våtfilm pr. lag. Et mulig andre lag kan påføres etter 1 time ved 20°C eller 2 timer ved 10°C. Sparkelen kan overmales med white sprit eller xylene-baserte maling etter ca. 2 timer ved 20°C eller 4 timer ved 10°C. La HEMPEL'S UNIFILLER 67583 herde minst 24 timer ved 20°C eller 48 timer ved 10°C, før man påfører en to-komponent maling. Ingen maksimum overmalings intervall, men overflaten må være ren/tørr og mattslipt.
- NB:** **Opplysningene i databladet er beregnet for kommersielt bruk.**
- UTGITT:** Hempel (Norway) AS - 6758315000

Dette produkt databladet erstatter alle tidligere utgaver. For definisjoner, forklaringer og utfyllende informasjon henvises til "Forklaringer til produkt databladene" i produkt databoken, "Hempel book". Data, spesifikasjoner og anbefalinger gitt i dette databladet er basert på laboratorieforsøk eller praktiske erfaringer under kontrollerte forhold. Opplysningene er gitt etter beste overbevisning, men uten å være bindende. Levering av produkter og teknisk service skjer i henhold til HEMPEL'S GENERELLE VILKÅR FOR SALG, LEVERING OG SERVICE, og med mindre annen skriftlig avtale foreligger, påtar selger seg ikke andre forpliktelser eller ansvar, enn hva som er angitt her, både med hensyn til de oppnådde resultater som eventuelle skader og/eller direkte og indirekte tap som følger av bruk av våre produkter som anvist eller på annen måte. Dette produkt databladet kan endres uten varsel og blir gyldig 5 år etter utgivelsesdato.