



Produkt Data

HEMPEL'S BRIDGE OIL 67561

Beskrivelse: HEMPEL'S BRIDGE OIL 67561 er en klar olje, basert på alkyd og tørrende oljer. Har god befuktnings- og penetreringsegenskaper. Inneholder UV filter.

Anvendelse: Til impregnering av trebroer og trevirke over vannlinjen. Kun til utendørs bruk. Må ikke anvendes på tidligere lakkert trevirke.

PRODUKTDATA:

Farge/farge nr.: Transparent/00000
Utseende/Finish: Transparent (Se ANMERKNINGER)
Volum tørrstoff, %: 27 ± 1
Teoretisk spredeevne: Se ANMERKNINGER
Flammepunkt: 38°C
Spesifikk vekt: 0,8 kg/liter
Berøringsstør: 6- 8 timer ved 20°C
12- 16 timer ved 10°C
V.O.C.: 575 g/liter

Produktdata er nominelle data i h.h.t. HEMPEL gruppens godkjente resepter. De omfattes av normale fabrikkasjonstoleranser og hvor angitt, er dette standardavvik i h.h.t. ISO 3534-1

PÅFØRINGSDATA:

Påføringsmetode: Pensel
Tynner nr. (maks.vol.): HEMPEL'S THINNER 08230 (20%)
Verktøysrengjøring: HEMPEL'S THINNER 08230
Filmtykkelse: Ikke relevant (Se ANMERKNINGER)
Overmalingsintervall, min.: 24 timer ved 20°C
48 timer ved 10°C
Overmalingsintervall, maks.: Ingen

Sikkerhet: Håndteres med forsiktighet. Les alltid teksten på emballasjen og malingsbeholdere samt produktets HMS-datablad før bruk og følg alle lokale og nasjonale regler og forskrifter. Unngå innånding og kontakt med huden og øynene. Må ikke svelges. Ta nødvendige forholdsregler mot eventuell brann- eller eksplosjonsfare. Beskytt miljøet. Må bare anvendes på godt ventilerte steder.



HEMPEL'S BRIDGE OIL 67561

FORBEHANDLING:	Ubehandlet tre: Evt. olje, fett etc. fjernes med HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602, etterfulgt av grundig skylling med rent ferskvann. Etter tørring slipes overflaten for å fjerne alt løst materiale. Røe overflater kan eventuelt slipes med sandpapir nr. 120, hvorefter alt støv fjernes. Tidligere behandlet tre: Evt. olje, fett etc. fjernes med HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602, hvorefter overflaten skylles grundig med rent ferskvann og tørkes. Fjern løst materiale.
PÅFØRINGS- BETINGELSER:	Overflaten må være fullstendig ren og tørr. Påføring må kun finne sted i tørt vær og ved temperaturer over 5°C. Overflatens temperatur må være over duggpunktet for å unngå kondens. Påføres ikke i sterkt sollys, på varme overflater eller under fuktige forhold. Fuktigheten i trevirke må ikke være over 16%. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon i trange og lukkede rom.
ETTERFØLGENDE STRØK:	Ingen.
ANMERKNINGER:	HEMPEL'S BRIDGE OIL 67561 påføres overflaten i rikelige mengder vått i vått med en pensel, normalt 3-6 strøk avhengig av treets porøsitet. Når treet har absorbert i noen minutter fjernes overskytende impregnering omhyggelig med rene filler slik at det ikke dannes noen blanke områder etter tørking. Avhengig av overflatens porøsitet vil spredeevnen være ca. 3-6 m ² /liter. Spill, rester, filler etc. kan selvtænde og må destrueres etter bruk og/eller kastes i brannsikre beholdere.

Note: Informasjonen i dette datablad er beregnet for kommersiell bruk.

Oppdatert: Hempel (Norway) AS – 021210JER

Dette produktdatabladet erstatter alle tidligere utgaver.
For definisjoner, forklaringer og utfyllende informasjon henvises det til "Forklaringer til produktdatabladene" i Hempels produktdatabok.
Data, spesifikasjoner og anbefalinger som gis i dette produktdatabladet, er basert på laboratorieforsøk eller praktiske erfaringer under kontrollerte forhold. Det er helt opp til kjøper og/eller bruker å avgjøre hvor nøyaktige, fullstendige eller hensiktsmessige disse opplysningene er i forhold til den tiltenkte bruken av produktet.
Levering av produkter og teknisk service skjer i henhold til HEMPELS GENERELLE VILKÅR FOR SALG, LEVERING OG SERVICE med mindre annet er eksplisitt skriftlig avtalt. Produsenten og selgeren fraskriver seg, og kjøperen og/eller brukeren gir avkall på alle krav vedrørende ethvert ansvar, herunder, men ikke begrenset til, uaktsomhet, med mindre annet er oppgitt i de tidligere nevnte GENERELLE VILKÅR for alle resultater, skader eller direkte tap eller følgetap eller -skader som oppstår som følge av den bruken av produktene som er angitt over, på baksiden eller andre steder.
Dette produktdatabladet kan endres uten varsel og blir ugyldig fem år etter utgivelsesdato.