

Sika® Primer-206 G+P

Teknisk Datablad

Type	Pigmentert løsemiddelbasert polyisocyanatløsning	
Farge	(CQP ¹⁾ 001-1)	Sort
Spesifikk vekt	(CQP 006-3 / ISO 2811-1)	Ca. 1,05 kg/l
Viskositet ²	(CQP 029-3 / ISO 3219)	Ca. 10 mPas
Flammepunkt	(CQP 007-1 / ISO 13736)	-4 °C
Innhold av løsemidler	40 %	
Påføringstemperatur	+10 °C til +35 °C	
Påføringsmetode	Myk pensel	
Forbruk	Ca. 150 ml/m ²	
Tørketid ^{2/3}	minimum over 15 °C minimum under 15 °C maksimum	10 min 30 min 24 timer
Lagring	Lagres i lukket forpakning på et kjølig og tørt sted	
Lagringstid	9 måneder	

¹⁾ CQP
= Corporate Quality Procedure

²⁾ 23 °C og 50 % relativ luftfuktighet

³⁾ I enkelte spesifiserte løsninger kan temperatur og tørketid være annerledes.

Beskrivelse

Sika® Primer-206 G+P er en sort, fuktighetsherdende primer i væskeform. Den er spesielt utviklet til forbehandling av limflater ved direkte innliming av bilglass med Sika® polyuretan-rutelim.

Sika® Primer-206 G+P produseres i en bedrift som er sertifisert i henhold til ISO 9001:2000 og ISO 14001.

Anvendelsesområde

Sika® Primer-206 G+P brukes til å forbedre vedheft på glass og keramisk silketrykk før liming. Sika® Primer-206 G+P kan også benyttes på andre overflater som lakk, plast og noen metaller.

Bruksanvisning

Overflaten må være ren, tørr og fri for alle spor av støv, olje og fett. Tørk over limflaten (*stryk på – tørk av*) med Sika® Aktivator og la den tørke. Ryst flasken med Sika® Primer-206 G+P grundig, inntil stålkulen beveger seg fritt. Ryst et minutt til og påfør et tynt, men dekkende lag med en myk pensel. Ikke påfør produktet ved temperaturer under 10 °C eller over +35 °C. Sika® Primer-206 G+P skal kun påføres én gang. Vær derfor nøye med at dette ene laget skal dekke tilstrekkelig godt. Lukk flasken nøye umiddelbart etter bruk.

Industry



NB

Ikke bruk primer som er geleaktig eller skiller seg.

Ytterligere informasjon

Følgende dokumenter er tilgjengelig på forespørsel:

- HMS-datablad
- Sika Primer Chart

Emballasje

Flaske	30 ml
	250 ml
	1000 ml

Viktig:

For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne forholde seg til sist oppdaterte HMS-datablad som inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhetsrelaterte data.

NB:

Denne informasjonen og i særdeleshett anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sikaprodukter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold. I praksis vil forskjellene i materialer, underlag og lokale forhold være av en slik karakter at verken denne informasjonen, andre skriftlige anbefalinger eller noen annen form for råd kan innebære noen garanti med hensyn til det bearbeidede produktets omsetningspotensial eller egnethet for et bestemt formål, ei heller noen annen form for juridisk ansvar. Tredjeparts eiendomsrett må respekteres. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av Teknisk Datablad og HMS-datablad for det aktuelle produktet. Sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norges internetsider: www.sika.no.



Videre informasjon:
www.sika.no
www.sika-industry.com

Sika Norge AS
Industriavdelingen
Postboks 76
1483 SKYT TA
Norge
Tel. +47-67 06 79 00
Fax +47-67 06 15 12

