

# Sika® Primer-209 N

## Teknisk Datablad

|                         |                                                       |              |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|
| Type                    | Pigmentert polyuretanløsning                          |              |
| Farge                   | (CSQP <sup>1)</sup> 061-1)                            | Sort         |
| Spesifikk vekt          | (CSQP 006-3 / ISO 2811-1)                             | Ca. 1,0 kg/l |
| Viskositet <sup>2</sup> | (CSQP 029-3 / ISO 3219)                               | Ca. 10 mPas  |
| Flammepunkt             | (CSQP 007-1 / ISO 13736)                              | -4 °C        |
| Tørrestoffinnhold       | Ca. 38 %                                              |              |
| Påføringstemperatur     | +10 °C til +35 °C                                     |              |
| Påføringsmetode         | Myk pensel                                            |              |
| Forbruk                 | Ca. 150 g pr. m <sup>2</sup>                          |              |
| Tørketid <sup>3)</sup>  | minimum                                               | 30 min       |
|                         | maksimum                                              | 24 timer     |
| Lagring                 | Lagres i lukket forpakning på et tørt og kjølig sted. |              |
| Lagringstid             | 9 måneder                                             |              |

<sup>1)</sup> CSQP  
= Corporate Sika Quality Procedure

<sup>2)</sup> 23 °C og 50 % relativ luftfuktighet

<sup>3)</sup> I enkelte spesifiserte løsninger kan temperatur og tørketid være annerledes.

## Beskrivelse

Sika® Primer-209 N er en sort-pigmentert væske med lav viskositet, som tørker ved reaksjon med luftens fuktighet. Den brukes som primer på malte overflater og plastunderlag før liming med Sikaflex®-produkter.

Sika® Primer-209 N produseres i en bedrift som er sertifisert i henhold til ISO 9001:2000 og ISO 14001.

## Anvendelsesområde

Sika® Primer-209 N er velegnet til påføring på følgende overflater:

- Plast Akryl (PMMA)  
Polykarbonat  
ABS, etc.
- Maling Akryl  
Alkyder/Melamin

Fordi maling og plast kan variere mye i kjemisk sammensetning, er forforsøk nødvendig. Rådfør deg alltid med produsent før priming av plast som er utsatt for stressbrudd, som akryler, polykarbonater eller ABS.

## Bruksanvisning

Overflaten må være ren, tørr og fri for alle spor av støv, olje og fett. Tørk over limflaten med Sika® Cleaner-205, og la den tørke. Ryst flasken med Sika® Primer-209 N grundig, inntil stålkulen beveger seg fritt. Ryst et minutt til og påfør et tynt, men dekkende lag med en myk pensel. Påføres ikke i temperaturer under 10 °C eller over 35 °C.

Sika® Primer-209 N skal kun påføres én gang. Vær derfor nøye med at dette ene laget skal dekke tilstrekkelig godt.

Lukk flasken nøye umiddelbart etter bruk.



**NB**

Ikke bruk primer som er geleaktig eller skiller seg.

**Ytterligere informasjon**

Følgende dokumenter er tilgjengelig på forespørsel:

- HMS-datablad
- Sika Primer Chart

**Emballasje**

|        |         |
|--------|---------|
| Flaske | 30 ml   |
|        | 250 ml  |
|        | 1000 ml |

**Viktig:**

For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne forholde seg til sist oppdaterte HMS-datablad som inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhetsrelaterte data.

**NB:**

Denne informasjonen og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sikaprodukter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold. I praksis vil forskjellene i materialer, underlag og lokale forhold være av en slik karakter at verken denne informasjonen, andre skriftlige anbefalinger eller noen annen form for råd kan innebære noen garanti med hensyn til det bearbejdede produktets omsetningspotensial eller egnethet for et bestemt formål, ei heller noen annen form for juridisk ansvar. Tredjeparts eiendomsrett må respekteres. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av Teknisk Datablad og HMS-datablad for det aktuelle produktet. Sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norges internetsider: [www.sika.no](http://www.sika.no).



Videre informasjon:  
[www.sika.no](http://www.sika.no)  
[www.sika-industry.com](http://www.sika-industry.com)

Sika Norge AS  
Industriavdelingen  
Postboks 76  
1483 SKYT TA  
Norge  
Tel. +47-67 06 79 00  
Fax +47-67 06 15 12

