

Sika® Primer-210 T

Teknisk Datablad

Type	Løsemiddelbasert epoksyresinforbindelse	
Farge	(CSQP ¹⁾ 001-1)	Transparent, med en svakt gulaktig fargetone
Spesifikk vekt	(CSQP 006-3 / ISO 2811-1)	Ca. 0,92 kg/l
Viskositet ²	(CSQP 029-3 / ISO 3219)	Ca. 7 mPas
Flammepunkt	(CSQP 007-1 / ISO 13736)	-10 °C
Tørrestoffinnhold	Ca. 23 %	
Påføringstemperatur	+10 °C til +35 °C	
Påføringsmetode	Pensel eller fille	
Forbruk	Ca. 100 ml pr m ²	
Tørketid ^{2/3)}	minimum	30 min
	maksimum	24 timer
Lagring	Lagres i lukket forpakning på et kjølig og tørt sted	
Holdbarhet	12 måneder	

¹⁾ CSQP
= Corporate Sika Quality Procedure

²⁾ 23 °C og 50 % relativ luftfuktighet

³⁾ I enkelte spesifiserte løsninger kan temperatur og tørketid være annerledes.

Beskrivelse

Sika® Primer-210 T er en primer med lav viskositet, for bruk på aluminium, tynnplater i galvanisert stål og enkelte plastmaterialer før liming eller forsegling med Sikaflex®-produkter.

Sika® Primer-210 T produseres i en bedrift som er sertifisert iht. ISO 9001:2000 og ISO 14001.

Anvendelsesområde

Sika® Primer-210 T benyttes for å forbedre vedheft for Sikaflex®-lim på mange metaller, plastmaterialer og underlag grunnet med lakk-primer. Primeren er ikke egnet til bruk på porøse overflater.

Bruksanvisning

Overflaten må være ren, tørr og fri for alle spor av støv, olje og fett. Tørk over limflaten med Sika® Cleaner-205 og la den tørke. Påfør et tynt, men dekkende lag med en pensel eller fille.

Ikke påfør produktet ved temperaturer under 10 °C eller over 35 °C. Sika® Primer-210 T skal kun påføres én gang. Vær nøye med at denne ene påføringen skal dekke tilstrekkelig godt.

Lukk flasken nøye umiddelbart etter bruk.

Ikke bruk denne primeren som underlag for lavviskøse Sikaflex®-fugemasser.

Sika® Primer-210 T oppfører seg termoplastisk den første tiden etter påføring. Derfor bør store objekter ikke utsettes for mer enn 40 °C de første 3 dagene etter liming.



NB

Ikke bruk primer som er geleaktig eller skiller seg.

Ytterligere informasjon

Følgende dokumenter er tilgjengelig på forespørsel:
- HMS-datablad

Emballasje

Flaske	30 ml
	250 ml
	1000 ml

Viktig:

For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne forholde seg til sist oppdaterte HMS-datablad som inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhetsrelaterte data.

NB:

Denne informasjonen og i særdeleshett anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sikaprodukter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold. I praksis vil forskjellene i materialer, underlag og lokale forhold være av en slik karakter at verken denne informasjonen, andre skriftlige anbefalinger eller noen annen form for råd kan innebære noen garanti med hensyn til det bearbejdede produktets omsetningspotensial eller egnethet for et bestemt formål, ei heller noen annen form for juridisk ansvar. Tredjeparts eiendomsrett må respekteres. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av Teknisk Datablad og HMS-datablad for det aktuelle produktet. Sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norges internetsider: www.sika.no.



Videre informasjon:
www.sika.no
www.sika-industry.com

Sika Norge AS
Industriavdelingen
Postboks 76
1483 SKYT TA
Norge
Tel. +47-67 06 79 00
Fax +47-67 06 15 12

