

Sika® Primer-290 DC

Primer for liming og nating av skipsdekk i tre

Teknisk Datablad

Type	Løsemiddel med polyuretanforbindelser	
Farge	(CSQP ¹⁾ 001-1)	Transparent med gulaktig skjær
Spesifikk vekt	(CSQP 006-3 / ISO 2811-1)	Ca. 1,0 kg/l
Viskositet ²	(CSQP 029-3 / ISO 3219)	Ca. 20 mPas
Flammepunkt	(CSQP 007-1 / ISO 13736)	-4 °C
Tørrestoffinnhold	Ca. 34 %	
Påføringstemperatur	+5 °C til +40 °C	
Påføringsmetode	Pensel / svamp / spray	
Forbruk	Ca. 100 - 200 ml pr. m ²	
Tørketid ^{2/3}	minimum	60 min
	maksimum	7 dager
Lagring	Lagres i lukket forpakning på et tørt og kjølig sted	
Holdbarhet	12 måneder i uåpnet flaske, ved under 25 °C	

¹⁾ CSQP = Corporate Sika Quality Procedure

²⁾ 23 °C og 50 % relativ luftfuktighet

³⁾ Beskyttet mot tilsøling.

Beskrivelse

Sika® Primer-290 DC er en transparent blekgul væske med lav viskositet, som tørker ved reaksjon med luftens fuktighet. Den brukes til å prime dekkbord før nating med Sikaflex®-290 DC eller liming med Sikaflex®-298 FC.

Sika® Primer-290 DC produseres i en bedrift som er sertifisert iht ISO 9001:2000 og ISO 14001.

Anvendelsesområde

Sika® Primer-290 DC er utviklet for bruk på følgende underlag:

- Teak
- Mahogni
- Oregon pine
- Kork
- Glassfiber-forsterket polyester

Bruksanvisning

Dekkbordene må være rene, tørre og uten spor av silikon, fett, olje eller støv. Primeren må påføres nøyaktig og strykes ut i et tynt lag med en ren, tørr pensel. Primede overflater må tørke i minimum 60 minutter før nating eller liming med Sikaflex®-produkter.

Sika® Primer-290 DC skal kun påføres én gang. Vær nøye med at denne ene påføringen skal dekke tilstrekkelig godt.

Lukk flasken nøye, umiddelbart etter bruk.



NB

Ikke bruk primer som er geleaktig eller skiller seg.

Ytterligere informasjon

Følgende dokumenter er tilgjengelig på forespørsel:

- HMS-datablad
- Sika Marine Primer Chart

Emballasje

Flaske	30 ml
	250 ml
	1000 ml

Viktig:

For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne forholde seg til sist oppdaterte HMS-datablad som inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhetsrelaterte data.

NB:

Denne informasjonen og i særdeleshett anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sikaprodukter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold. I praksis vil forskjellene i materialer, underlag og lokale forhold være av en slik karakter at verken denne informasjonen, andre skriftlige anbefalinger eller noen annen form for råd kan innebære noen garanti med hensyn til det bearbejdede produktets omsetningspotensial eller egnethet for et bestemt formål, ei heller noen annen form for juridisk ansvar. Tredjeparts eiendomsrett må respekteres. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av Teknisk Datablad og HMS-datablad for det aktuelle produktet. Sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norges internetsider: www.sika.no.



Videre informasjon:
www.sika.no
www.sika-industry.com

Sika Norge AS
Industriavdelingen
Postboks 76
1483 SKYT TA
Norge
Tel. +47-67 06 79 00
Fax +47-67 06 15 12

