

Sika® Primer-204 N**Teknisk Datablad**

Type	Pigmentert løsemiddelbasert polyisocyanatløsning	
Farge	(CQP ¹⁾ 001-1)	Okergul
Spesifikk vekt	(CQP 006-3 / ISO 2811-1)	ca 1,05 kg/l
Viskositet ²	(CQP 029-3 / ISO 3219)	ca 15 mPas
Flammepunkt	(CQP 007-1 / ISO 13736)	-4°C
Tørrstoffinnhold	38 %	
Påføringstemperatur ³⁾	+10°C til +35°C	
Påføringsmetode	Kost, svamp	
Forbruk	ca 125 ml pr m ²	
Tørketid ^{2/3}	minimum maksimum	30 min 24 timer
Lagring	Lagres i lukket forpakning på et tørt og kjølig sted.	
Lagringstid	9 måneder	

¹⁾ CQP =
Corporate Quality Procedure²⁾ 23°C og 50% relativ luftfuktighet³⁾ I enkelte spesifiserte løsninger kan
temperatur og tørketid være annerledes.**Beskrivelse**

Sika®Primer-204 N er en fuktighetsherdede primer med lav viskositet, for bruk på bart metall før liming eller forsegling med Sikaflex®-produkter.

Sika®Primer-204 N fremstilles i en bedrift som er sertifisert i henhold til ISO 9001:2000 og ISO 14001.

Anvendelsesområde

Sika®Primer-204 N brukes som forbindelsesskikt for å gi Sikaflex®-produkter bedre vedheft på metaller som stål, rustfritt stål, galvanisert stål, aluminium og anodisert aluminium.

Sika®Primer-204 N er ikke en rustprimer.

Bruksanvisning

Overflaten må være ren, tørr og fri for alle spor av støv, olje og fett. Vedheften til underlagene kan forbedres ved å rubbe overflaten med Scotch Brite (svært fint) eller lignende, tørke over med Sika®Cleaner-205 og deretter la det tørke.

Ryst flasken med Sika®Primer-204 N grundig inntil stålkulen i flasken beveger seg fritt. Fortsett å ryste i ett minutt til, og påfør deretter et tynt men dekkende lag med en børste eller en svamp. Lukk flasken nøye umiddelbart etter bruk.



OBS

IKKE bruk primer som er geleaktig eller skiller seg!

Ytterligere informasjon

Følgende dokumenter er tilgjengelige på forespørsel:

- HMS-datablad
- Sika Primer Chart

Emballasje

Flaske	250 ml
	1.000 ml

Sika Norge AS er tilsluttet Material-returordningen og betaler gebyr for all produkt- og forsendesesemballasje. Vi anbefaler at all tomemballasje leveres til gjenvinning.

Viktig:

For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne forholde seg til sist oppdaterte HMS-datablad som inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhetsrelaterte data.

NB:

Denne informasjonen og i særdeleshett anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold. I praksis vil forskjellene i materialer, underlag og lokale forhold være av en slik karakter at verken denne informasjonen, andre skriftlige anbefalinger eller noen annen form for råd kan innebære noen garanti med hensyn til det bearbejdede produktets omsetningspotensial eller egnethet for et bestemt formål, ei heller noen annen form for juridisk ansvar. Tredjeparts eiendomsrett må respekteres. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av Teknisk Datablad og HMS-datablad for det aktuelle produktet. Sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norges internetsider: www.sika.no.



Ytterligere informasjon:
www.sika-industry.com
www.sika-industry.com

Sika Norge AS
Industriavdelingen
Postboks 76
1483 Skytta
Norge
Tel. +47 67 06 79 00
Fax +47 67 06 15 12

