



HEMPEL'S MARINE SILICONE SEALANT 67673

Beskrivelse: HEMPEL'S MARINE SILICONE SEALANT 67673 er en 1-komponent, meget elastisk silikon gummi. Herder ved hjelp av luftfuktigheten til en elastisk masse. Frigir ikke eddiksyre under herding.

Bruksområde: Til tetting av vinduer, dekkbeslag, skruer/bolter etc. over vannlinjen.

Levering: Produktet inngår i standardsortimentet. Levering i h.h.t. avtale.

PRODUKTDATA:

Farger/farge nummer: Transparent /09990
Glans: Halvmatt
Flammepunkt: >100 °C
Spesifikk vekt: 1.0 kg/ liter
Overflate tørr: 10-20 minutter v/20°C (ISO 1517)
20-40 minutter v/10°C (ISO 1517)
Full herdet: 1 dag v/20°C
2 dager v/10°C

Produktdata er nominelle data i h.h.t. HEMPEL gruppens godkjente resepter. De omfattes av normale fabrikkasjonstoleranser og hvor angitt, er dette standardavvik i h.h.t. ISO 3534-1

PÅFØRINGSDATA:

Påføringsmetode: Påføres direkte fra tuben. Deretter glattes den ut med en sparkel.
Anbefalt dyse: Følger tuben.
Rengjøring av vektøy: Fersk masse fjernes med HEMPEL'S THINNER 08080. Herdet masse må fjernes mekanisk.
Overmalingsintervall: Kan ikke overmales.

FORBEHANDLING: Avfett med HEMPEL'S DEGREASER 99611.

PÅFØRINGSBETINGELSER: Overflaten må være helt ren og tørr, og dens temperatur må være over duggpunktet. Brukes kun på steder hvor påføring og herding kan skje ved temperaturer over 5°C. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon under påføring og tørking.

FOREGÅENDE STRØK: Ingen

ETTERFØLGENDE STRØK: Kan ikke overmales.

ANMERKNINGER: Driftstemperaturen er fra -20°C til +50°C

NB: Opplysningene i databladet er beregnet for kommersielt bruk.

Sikkerhet: Håndteres med forsiktighet. Før og under bruk; les merkeetiketten på emballasjen samt produktets HMS-datablad før bruk, samt følg opp nasjonalt regelverk. Unngå innånding, kontakt med huden og øynene, samt svelging. Ta forholdsregler mot eventuelle farer for brann eller eksplosjon samt forurensning av miljøet. Må kun påføres under god ventilasjon.

UTGITT: Hempel (Norway) AS - 6767309990

Dette produktdatabladet erstatter alle tidligere utgaver. For definisjoner, forklaringer og utfyllende informasjon henvises til "Forklaringer til produktdatabladene" i produkttaboken, "Hempel book".
Data, spesifikasjoner og anbefalinger gitt i dette databladet er basert på laboratorieforsøk eller praktiske erfaringer under kontrollerte forhold. Opplysningene er gitt etter beste overbevisning, men uten å være bindende. Levering av produkter og teknisk service skjer i henhold til HEMPEL'S GENERELLE VILKÅR FOR SALG, LEVERING OG SERVICE, og med mindre annen skriftlig avtale foreligger, påtar selger seg ikke andre forpliktelser eller ansvar, enn hva som er angitt her, både med hensyn til de oppnådde resultater som eventuelle skader og/eller direkte og indirekte tap som følger av bruk av våre produkter som anvist eller på annen måte.
Dette produktdatabladet kan endres uten varsel og blir ugyldig 5 år etter utgivelsesdato.