

Sika® Teak Cleaner, Sika® Teak Brightener og Sika® Teak Oil**Sika® Teak Deck Vedlikeholdssystem****Teknisk Datablad**

	Sika® Teak Cleaner	Sika® Teak Brightener	Sika® Teak Oil
Kjemisk base	Løsning av alkaliske tensider (overflateaktive stoffer, vann- og fettløselige)	Oksalsyre basert sammensetning	Løsemiddelbasert olje sammensetning
Utseende	Fargeløs væske	Fargeløs væske med behagelig søt duft	Ravgul/gyldenbrun væske med løsemiddel lukt
Bruksområder	Rengjøring av teak og liknende treverk	Lysgjører som fjerner oksiderte produkter i overflaten (grå overflate), misfarging eller jordslag fra teak eller liknende treverk	Beskyttelsesolje som bringer tilbake det naturlige utseende og fargen i treverket
Spesifikk vekt (ved 20 °C)	1,02	1,01	0,81
Påføringstemperatur	10 °C til 30 °C		
Lagringstid og måte	5 år i uåpnet kanne		

¹⁾ CQP = Corporate Quality Procedure

Beskrivelse

"Sika® Teak Deck Vedlikeholdssystem" består av følgende tre produkter:

- Sika® Teak Cleaner
- Sika® Teak Brightener
- Sika® Teak Oil

Produktene er utviklet for å bevare et perfekt utseende for teak dekk som er limt og natet med Sika®-produkter.

Produktfordeler

- Rask og enkelt i bruk
- Ingen heving av treoverflaten
- God UV-beskyttelse ved bruk av Sika® Teak Oil
- Forbedret motstand mot jordslag

Anvendelsesområder

Produktene brukes for rengjøring, oppfrisking og beskyttelse av teak-dekk på båter, skip og lystbåter.



Anvendelse

Sika® Teak Cleaner

Hell Sika® Teak Cleaner på det tørre dekket og spre det utover med en børste. La det reagere i to til tre minutter før man med lette bevegelser skrubber i treverkets retning. Rens med rikelige mengder friskt vann. Ekstremt skittent eller grått treverk kan ha behov for to runder med vask. Bruk aldri produktet uten å skylde med friskt vann.

Sika® Teak Brightener

Etter vask av treverket med Sika® Teak Cleaner helles Sika® Teak Brightener utover treverket og spres utover med en børste. La det ligge i fem minutter før man med lette bevegelser skrubber i treverkets retning. Områder med jordslag kan trenge skrubbing med en grov børste. Ekstremt misfargede eller grå overflater kan ha behov for to runder med lysgjøreren.

Sika® Teak Oil

Treverket må først være klargjort med Sika® Teak Cleaner og Sika® Teak Brightener. Legg Sika® Teak Oil på tørt dekk med en børste eller fille. La det være på overflaten i to til tre minutter. Tørk så av overskuddet av olje med en ren lofri fille.

Ekstremt porøst tremateriale kan ha behov for to, eller til og med tre, runder med olje. Treverket er tilstrekkelig oljet når overskuddsolje forblir på overflaten av treverket, uten at det absorberes opp. Tørk av overskuddet og la det tørke i minimum seks timer.

Søl fra produktene på deksel og beslag eller lignende må vaskes av umiddelbart med vann.

Ytterligere informasjon

Kopier av følgende publikasjoner er tilgjengelig på forespørsel:

- HMS-datablad
- Brosjyren "Sika® Marine Teak Deck Maintenance System"
- Teak dekk vedlikeholds anbefalinger

Emballasje

Plast kanne	1 l
-------------	-----

Viktig

Alle tekniske data i dette produkt databladet er basert på laboratorie tester. Virkelig målte verdier kan variere gitt forhold utenfor vår kontroll.

For informasjon og råd om sikker transportering, håndtering, lagring og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne forholde seg til sist oppdaterte HMS-datablad som inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhetsrelaterte data.

NB:

Denne informasjonen og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sikaprodukter er gitt i god tro, basert på Sikas innværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold. I praksis vil forskjellene i materialer, underlag og lokale forhold være av en slik karakter at verken denne informasjonen, andre skriftlige anbefalinger eller noen annen form for råd kan innebære noen garanti med hensyn til det bearbeidede produktets omsetningsspotensial eller egnethet for et bestemt formål, ei heller noen annen form for juridisk ansvar. Tredjeparts eiendomsrett må respekteres. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av Teknisk Datablad og HMS-datablad for det aktuelle produktet. Sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norges internettssider: www.sika.no.



Videre informasjon:
www.sika.no
www.sika-industry.com

Sika Norge AS
Industriavdelingen
Postboks 76
1483 SKYT TA
Norge
Tel. +47-67 06 79 00
Fax +47-67 06 15 12

