

Clipper I

Produktbeskrivelse

Type

Dette produktet er en konserverende olje for trebåter.

Egenskaper og fordeler

Den er basert på en spesiell olje med meget god penetrerende virkning. Det gir et meget godt grunnlag for behandling med Jotun Yachting lakk.

Bruksområde

Ideell for både utvendige og innvendige overflater.

Emballasje

	Volum (liter)	Spannstørrelse (liter)
Clipper I	0.75 / 2.5	0.75 / 2.5

Nevnte volum gjelder fabrikkproduserte varer. Variasjoner i emballasjestørrelse og fyllingsgrad kan forekomme pga lokale bestemmelser.

Produktdata

Farger	klar		
Generisk type	alkyd		
Tørrestoff	24 ± 2 volum%		
Flammepunkt	62 °C		
VOC	630 g/l	US EPA method 24	
VOC-Direktivet	5,3 g/kg	SED (1999/13/EC)	

Påføringsinformasjon

Dette produkt kan påføres med

Pensel: Pensel designet for flekker.

Blandeforhold (volum)

En-komponent

Tynner

Jotun Thinner No. 2

Tørketider

Relativ luftfuktighet (RH) 50 %

Underlagstemperatur

5 °C

10 °C

23 °C

40 °C

Overflatetørr / Berøringstørr

12h

10h

1.5h

1h

Overmalingsintervall, minimum

24h

20h

7h

6h

Bruksanvisning

Forbehandling

Overflater med fett, olje eller annen forurensning vaskes med anbefalt Jotun Yachting vaskemiddel. På lakkerte overflater, fjern løs lakk, forvitrede og løse trefiber. For best resultat bør underlaget være rent, tørt og fritt for forurensning.

Forbehandling

Ny-oljede tropiske tresorter bør vaskes med Jotun Thinner No. 18 eller en tynner for cellulose-lakk etterfulgt av lett sliping. Forvitrede overflater bør slipes til friskt treverk. Malte overflater bør vaskes med et alkalisk vaskemiddel, skylles med ferskvann etterfulgt av lett sliping. Alle overflater bør slipes med P80-P180 papir Fjern slipestøv.

Grunning

Påfør 1-3 strøk Clipper I vått-i-vått, avhengig av underlagets sugsevne.

Siste strøk

Påfør den anbefalte Jotun Yachting lakk.

Anmerkning

Ferdig til bruk. Ikke tilsett tynner.

Materialer som rengjøringsfiller, papir og verneklær som er forurenset av produktet kan selvantennes flere timer senere.

Forurenset materiale må fjernes fra arbeidsplassen ved slutten av hver arbeidsdag og lagres utendørs.

Forurensete materialer må fjernes fra arbeidsplassen ved slutten av hver arbeidsdag, og lagres utendørs.

Lagring

Produktet må lagres i henhold til nasjonale bestemmelser. Produktet bør oppbevares i et tørt rom med god ventilasjon og holdes unna varmekilder og åpen flamme. Emballasjen må holdes godt lukket. Håndteres med forsiktighet.

Holdbarhet ved 23 °C

Clipper I

48 måned(er)

I noen markeder kan holdbarheten være kortere grunnet lokal lovgivning. Ovennevnte er minimum holdbarhet, etter dette skal produktet kontrolleres.

Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder .

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United Kingdom) versjonen være gjeldende.