

Hempel's Teak Oil

Produktegenskaper

Beskrivelse

Hempel's Teak Oil er en naturlig olje med god inntrengningsevne, som gir enkel rengjøring og motstandsdyktighet mot vær, vann og smuss. Inneholder muggsopphemmende midler.

Anbefalt bruk

Til bruk på nytt trevirke samt på tidligere behandlet trevirke, innvendig og utvendig, over vannlinjen.

Egenskaper

- Ikke kjent.

Produktsikkerhet

Flammepunkt 38°C [100°F]

VOC-innhold

Lovgivning	Verdi
EU	616 g/L [5,14 lb/US gal]

I henhold til spesifikk lovgivning, se detaljer i forklarende notater på Hempels nettside Hempel.com eller på din lokale Hempel-nettside.

Håndtering

Håndteres med forsiktighet. Les alle merkeetiketter på forpakninger og emballasje før og under bruk, følg alle lokale eller nasjonale sikkerhetsforskrifter. Konsulter alltid produktets HMS-datablad sammen med produktdatabladet.

Produktdata

Produktkode

67571

Standard farge / kode

Transparent 00000

Volum tørrstoff

21 ± 2%

Spesifikk vekt

0,8 kg/L [7 lb/US gal]

Forbehandling

Renhet

- Fjern olje, fett og andre urenheter med et egnet rengjøringsmiddel.

Nybygg:

- Nytt trevirke: Rengjør med Hempel's Teak Cleaner. Può essere necessario carteggiare le superfici ruvide.
- Fjern støv og annet løst materiale.
- Fuktinnholdet i trevirket må være under 16%.

Vedlikehold og reparasjon

- Tidligere behandlet trevirke: Fjern støv og annet løst materiale.

Påføring

Rengjøringsmiddel

Hempel's Thinner 808 08081

Påføringsmetode

Verktøy	Påføringsparametere
Pensel	Ikke anvendelig.
Rulle	Ikke anvendelig.

Ikke bruk tynner sammen med dette produktet.

Hempel's Teak Oil

Tørrfilmtykkelse

Spredningsraten avhenger av overflatens ruhet, porøsiteten i underlaget og påføringsmetoden.

Påføringsforhold

- For å unngå kondensasjon påføres produktet på tørre og rene flater med en temperatur som er min. 3°C [5°F] over duggpunktet.

Påføringsanmerkninger

- Rør godt før bruk.
- Påfør ett metningsstrøk direkte på overflaten. La oljen få trekke inn i treverket. Alt overskudd av produktet må fjernes med rene kluter for å unngå at det dannes en blank film når det tørker, og for å motivke at forseglingen mykner. Påfør et lag nummer to hvis treverket ikke er tilstrekkelig mettet.

Herding og overmaling

Produkt-kompatibilitet

- Foregående strøk: Anbefalt produkt er: Hempel's Teak Cleaner, Hempel's Wood Impreg
- Etterfølgende strøk: Intet.

Herdetid

Overflatetemperatur		10°C	20°C
		[50°F]	[68°F]
Berøringsstør	timer	16	8

Fastsatt for tørrfilmtykkelse NaN mikron [NaN mils] ved standardforhold, se Hempels forklarende notater for detaljer.

Overmalingsbemerkinger

- Normalt anbefales et strøk.

Lagring

Lagringstid

Omgivelsestemperatur	25°C [77°F]
Produkt	60 måneder

Lagringstid gjelder fra produksjonsdato ved lagring i originale, uåpnede beholdere. Etter dette må kvaliteten kontrolleres. Kontroller alltid Best før-datoen eller utløpsdatoen på etiketten.

Lagringsforhold

- Produktet må lagres ihht. lokal lovgivning, ved 5°C [41°F] uten direkte sollys og beskyttet fra regn og snø.

Ytterligere dokumentasjon

Ytterligere informasjon er tilgjengelig på Hempels nettside hempel.com, eller på din lokale Hempel-nettside.

- Forklarende bemerkninger som utdyper de forskjellige kapitlene i dette produktdatabladet.
- Retningslinjer for forbehandling.
- Retningslinjer for ulike påføringsmetoder.
- Ytterligere informasjon: "Hempels lille sjøsterke" og hempelyacht.no

Dette produktdatabladet («PDB») gjelder det leverte produktet («Produkt»), og oppdateringer kan forekomme fra tid til annen. Følgelig bør kjøper/bruker forholde seg til det PDB som ble levert sammen med det relevante partiet av Produktet (og ikke en tidligere utgave). I tillegg til PDB kan kjøper/bruker få noen eller alle følgende spesifikasjoner, forklaringer og/eller veiledninger som er oppført nedenfor, eller som er tilgjengelig via Hempels hjemmeside under 'Produkter', på www.hempel.com («Tilleggsdokumentasjon»):

Nr.	Beskrivelse av dokumentasjon	Lokalisering/kommentarer
1.	Teknisk dokumentasjon	Spesifikk enkeltveiledning gitt på forespørsel ved spesifikke prosjekter.
2.	Spesifikasjon	Kun utstedt ved spesifikke prosjekter
3.	PDB	Dette dokumentet
4.	Forklarende merknader til PDB	Tilgjengelig på www.hempel.com og inneholder relevant informasjon om Produktets testparametre
5.	Bruksanvisning	Når tilgjengelig, på www.hempel.com
6.	Generell teknisk veiledning (f.eks. for påføring og overflateforberedelser)	Når tilgjengelig, på www.hempel.com

Ved uoverensstemmelse mellom PDB og Tilleggsdokumentasjonen, skal informasjonen følge samme prioriterte rekkefølge som angitt ovenfor. I så tilfelle bør du også kontakte din representant hos Hempel for avklaring. Videre må kjøper/bruker forholde seg fullt ut til det aktuelle sikkerhetsdatabladet («SDB») som leveres med alle Produkter, og som også kan lastes ned fra www.hempel.com.

Hempel er ikke ansvarlig for feil som oppstår som følge av at bruken av Produktet ikke er gjort fullt ut i henhold til anbefalingene og betingelsene som beskrives i gjeldende PDB og Tilleggsdokumentasjon. Informasjonen og vilkårene i denne ansvarsfraskrivelsen gjelder denne PDB, Tilleggsdokumentasjonen og alle andre dokumenter levert av Hempel angående Produktet. I tillegg er levering av og teknisk støtte i forbindelse med Produktet underlagt Hempels generelle vilkår for salg, levering og service med mindre annet er uttrykkelig avtalt skriftlig.